

Tapiflex Akustik

Produktbeskrivelse:

Heterogent vinylbelegg med skumbaksid. Belegget har innebygget et kalandrert sjikt som sammen med glassfiberbærer gir belegget meget god stabilitet og god gjenreisning av inntrykksmerker. Overflaten er forsterket med PUR for lettere renhold.

Bruksområde:

Belegget er utviklet for miljøer med krav til lydkomfort, gangkomfort, slitestyrke og renhold. Naturlige bruksområder vil være; offentlige miljøer som skoler, barnehager, kontor, sykehus / sykehjem og andre gulv der det stilles krav til gangkomfort og god trinnlydisolasjon.

Spesifikasjoner

	Målenorm	Resultat		Målenorm	Resultat
Antall design	Bergen/Eik/ Bøk/Merbau	4	Branntest	EN 13501-1	C _{fi} s1
Antall farger	14+1+1+1	17	Trinnlydforbedringsverdi	EN ISO 717/2	ΔL _w = 19 dB
Rull-bredde	EN 426	200 cm	Trommelydforbedringsverdi	NFS 31-074	DL _{n,e,w} = 17 dB
Rull-lengde	EN 426	23 lm	Lysbestandighet	EN ISO 105-B02	≥ 6/8
Totaltykkelse	EN 428	3,3 mm	Varmeledningsevne	EN 12524	0,05 m ² k/w
Slitesjikt	EN 429	0,5 mm	Kjemikaliebestandighet	EN 423	GOD
Vekt pr. m ²	EN 430	3100 g	Elektrisk gjennomgangsmotstand R _A	EN 1081	R ₁ > 10 ¹⁰ Ω
Slitasjemotstand	EN 660-1	Gruppe T: ≤ 0,08 mm	Motst. rullende hjul	EN 425	OK
Dimensj.stabilitet	EN 434	≤ 0,10%	Emisjon / avgassing	EF/ 4 uker	< 10 μg/m ² xh
Motstand inntrykk	EN 433	0,15mm	Emisjon / avgassing	EF/ 26 uker	< 10 μg/m ² xh

Legging:

Tapiflex Akustik kan legges på alle gulv som er tørre, rene, plane og med tilfredsstillende stabilitet. Før legging skal fuktigheten måles i undergulvet, konf. NS 3420. Se også tabell under. **Design Bergen skal endesnes. Design Eik, Bøk og Merbau skal ikke endesnes.** Ved legging av flere ruller, skal rullene sorteres og legges i rekkefølge. Det skal anvendes gulvlim anbefalt for vinylbelegg. Lengdene skal monteres tett, men ikke ligge i spenn. Ved fresing av spor for sveising skal dybden være maksimalt 1 mm. Skjøtene skal sveises med sveisetråd fra Tarkett – som leveres i tilpassede farger. Se også generell leggeanvisning for vinylbelegg.

Renhold:

For renhold brukes nøytrale vaskemidler (Ph 7-8). Etersom belegget har PUR overflate, behøver man normalt ikke bruke polish. **Grønnsåpe skal ikke brukes.** Ved valg av lyse farger må renholdsfrekvensene tilpasses. Overflatetemperatur ved undergulvsvarme bør ikke overstige 27°C, konferer trykksaken « Fakta om vinyl». Se egen renholdsanvisning for Tapiflex Akustik og byggrenngjøringsanvisning for vinyl.

Restfuktighet i undergulv før legging

Gulvtype	Målemetode	Betong	Målemetode	Sponplate	Trefiberpl.	Kryssfiner	V.fast spon
m/ varme	RF - måling	≤ 75%	Motstandsmåling	7%	7%	13%	7%
u/ varme	RF - måling	≤ 85%	Motstandsmåling	12%	9%	15%	11%

