

GULVLIM 200 UTE

Produktbeskrivelse

Bostik 200 er et løsemiddelbasert, hurtigtørkende syntetgummilim. Som er lett bearbeidelig selv ved lave temperaturer

Anvendelsesområde

Bostik 200 er spesielt egnet for liming av filtbelegg og liknende, ved utendørs bruk, f.eks til filtbelegg på golfbaner etc. Obs! Belegg som tidligere er limt med Bostik C (svart lim) må ved omlegging limes med samme lim. Bostik 200 kan ikke benyttes

Arbeidsbeskrivelse

Mange produsenter av forskjellige materialtyper har detaljerte forskrifter på

hvordan deres materialer skal forbehandles før liming. Følg nøye disse forskrifter! Nedenstående gir kun anvisninger for selve limingen.

1. Pass på at underlaget er rent. Flatene kan være fuktige, men ikke våt.
2. Limet omrøres godt. La ikke limet stå i direkte sollys.
3. Spre lim på underlaget med en tannet sparkel.
4. Spre lim på 5-10 m² pr. gang. For å unngå blæredannelse, vent med å legge ned belegget til det har dannet seg et tynt skinn på toppen av limstrengene. Normal ventetid er 5-10 minutter, avhengig av

- temperatur og fuktighet.
5. Legg ned belegget i limet. Vær nøye med å rulle ut hele flaten og stamp godt til i kantene slik at belegget får god kontakt med limet. Gjenta dette en gang til og stamp til etter 10 min.
 6. Eventuelle lim flekker fjernes med Bostik Förtunning nr.3

Arbeidsbeskyttelse

Produktet er brannfarlig og helseskadelig. Ved bruk forutsettes effektiv ventilasjon eller bruk av åndedrettsvern type A2. For ytterligere informasjon, se HMS-datablad (sikkerhetsdatablad)

Tekniske data

Egenskaper før påføring:

Limtype:	Enkel lim
Bindemiddel:	Syntetgummi
Løsningsmiddel:	Toluen og heptan
Viskositet:	200-300 poise ved +20°C (Brookfield RVF Spindel nr. 6, 10 r/min.)
Farge:	Gulbrun
Densitet:	1,06 g/cm ³
Tørrestoffinnhold:	60 ± 1 vekt-%
Limforbruk:	Normalt 0,9 m ² /ltr. avhengig av underlag og beleggets tykkelse
Fortynningsmiddel :	Bostik tynner Nr. 3
Brannfare:	a) Limet er brannfarlig b) Limfugen er ikke brannfarlig
Flammepunkt:	- 5°C
Lagring:	Minst 1 år ved +10 til 20°C i ubrudd forpakning.
Påføringshjelpemiddel:	Grovtannet sparkel..
Rengjøringsmiddel:	Bostik tynner Nr. 3

Egenskaper etter påføring:

Farge:	Gulbrun
Holdfasthetsøkning:	Sluttholdfasthet normalt innen 7 døgn
Avtreksholdfasthet:	Får som regel materialbrudd i filtbelegget
Temperaturbestandighet:	God holdfasthet opp til +90 °C.
Fuktighetsbestandig:	Meget god - Limfugen oppløses ikke i vann.

Ansvarsfraskrivelse

De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.