

826 2-K PU

Produktbeskrivelse

Bostik 826 er et løsningsmiddel -og mykgjørerfritt 2-komp. polyuretanlim, for liming der det stilles store krav til holdfastheten og bestandigheten hos den herdede limfugen.

Anvendelsesområde

Bostik PU-lim 826 egner seg godt for liming av gummigulv med slipt bakside, på gulv med stor belastning f.eks. i offentlige miljøer. Limet er også godt egnet til liming av de fleste byggningsmaterialer, f.eks tre, aluminium, galvanisert stål, halvharde plater, PVC, sten-og sementbaserte materialer. OBS! Ved liming av gummi uten slipt bakside bør det foretas en prøvelimning først.

Arbeidsbeskrivelse

Forbehandling av underlag: Underlaget som skal limes skal være rent og fritt for støv, olje og fett, og ha en overflateholdfasthet som tilsvarer de krav som stilles til limet. Ved liming mot

betongunderlag må fukthalten ikke overstige de angitte maksverdier som angis i Hus-AMA 83. F.eks for gummifliser, max 85 % RF på gulv med ventilert underside. Lim, belegg og underlag bør ha en temperatur på minst +18°C og max. luftfuktighet på 60% relativ fuktighet.

Blanding:

Forpakningen med Bostik 826 består av to deler. Den undre delen er basekomponenten og den øvre delen er herderen. Mengdene er i de respektive delene tilpasset slik at den ferdige blandingen får rett forhold mellom base og herder. Ved blanding stikkes hull på gummimembranen slik at herder renner ned i basematerialet. Fjern den tomme hederboksen og bland komponentene godt i 2 min. eller til limet har fått en jevn farge. Bruk egnet røreverk med ca 200 omd/min.

Liming:

Påfør limet med tannet sparkel som gir rett limmengde i forhold til det materiale som skal

limes. Påfør ikke mer lim enn det monteringsstiden gir rom for. Kontroller oversmittingen. Bruk verktøy som ikke skader overflaten ved fastgjøringen. Vær ekstra nøye i skjøter. Hvis gulvet er tilstrekkelige planet bruk en linoleums valse. Ved behov gjenntas valsingen (fastgjøring) i løpet av 1,5 timer eller mens limet fortsatt er aktivt. For herdetider og rengjøring av verktøy se tekniske data.

Arbeidsbeskyttelse

Produktet er klassifisert som helseskadelig. Bruk forutsetter effektiv ventilasjon eller beskyttelses maske av type A2. Vær oppmerksom på Arbeidstilsynets anvisninger om arbeide med isocyanater. For ytterligere informasjon, se produktdatablad (sikkerhetsdatablad).

Tekniske data

Del A, Base

| | |
|--------------------|---|
| Bindemiddel: | Polyuretan |
| Densitet: | 1,7 g/cm ³ |
| Tørrestoffinnhold: | 100% |
| Farge: | Beige |
| Sprøytbarhet: | 30 sek./ 20 g med 2 mm munnstykke og 2,75 bar |

Del B, Herder

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Materialtype: | Isocyanat |
| Densitet: | 1,2 g/cm ³ |
| Viskositet: | ca 200 mPa.s |
| Tørrestoffinnhold: | 100% |
| Farge: | Brun |

Blandingsforhold:

| | |
|-----------|--|
| Del A + B | 100:18 deler i vekt 100:25 deler i volum |
| Pot-life: | 45-60 minutter avhengig av temperatur |

Herding i RT:

| | |
|--------------------|--|
| Fixering: | 2-3 timer |
| Gangbar: | 4-6 timer |
| Herdetid : | 1-3 døgn (eller 30 min ved 80°C) |
| Herdetid for gulv: | 7 døgn (før gulv kan utsettes for tung trafikk og vannpåvirkning gjennom grovvasking) |

Bostik A/S

Leif Weldingsvei 10, NO-3208 Sandefjord
Tel. 69 19 06 00
A company of TOTAL
www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse

De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.

Skyvholdfasthet i RT:

| | |
|-------------------------|--|
| Galvanisert stål: | 18 N/mm ² |
| Aluminium: | 16 N/mm ² |
| Hard PVC: | 9 N/mm ² |
| Temperaturbestandighet: | - 30°C til +100°C |
| Limforbruk: | Gummifiser uten knaster 3,5 m ² /l Gummifiser med knaster 1,1 m ² /l |
| Påføringsutstyr: | Tannet sparkel som gir foreskrevet limmengde i forhold til material som skal limes. |
| Lagring: | Minst 6 mån. i ubrutt forpagn. Lagres tørt og svalt, og frostfritt |
| Rengjøringsmiddel: | Ikke herdet lim: White spirit. Herdet lim: Fjernes mekanisk |

Bostik A/S

Leif Weldingsvei 10, NO-3208 Sandefjord
Tel. 69 19 06 00
A company of TOTAL
www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse

De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.