



Weber B20 Tørrbetong

- Moderat fasthet
- Frostsikker
- Til inn-/utvendig bruk

Beskrivelse

Weber B20 er en tørrmørtel som kun skal blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel for støping og muring. Weber B20 er basert på sement og natursand.

Bruksområde

Weber B20 kan brukes til de fleste typer mindre støpearbeider, innvendig og utvendig. Benyttes til utstøping av U-blokk og såleblokk. Benyttes Weber B20 som støp i våtrom, legges det membran på toppen. Weber B20 kan også benyttes til muring av naturstein.

Forbehandling

Alle flater som kommer i kontakt med mørtelen må være rene. Løse partikler, slam, sot, fett osv. må fjernes, da det vil føre til dårlig vedheft. Weber B20 må ikke benyttes på frosset underlag, evt. snø og is fjernes fra overflaten. Sterkt sugende flater bør fuktes med vann.

Blanding

Weber B20 blandes maskinelt i 5-10 minutter med 2-3 liter vann pr. sekk, avhengig av ønsket konsistens. Jordfuktig: ca. 2,0 liter Støpekonsistens: ca. 3,0 liter Anbefalt blandeutstyr: tvangsblender, alt. frittfallsblender, drill og visp.

Utførelse

For å oppnå best mulig resultat:

- sørg for god blanding; homogen betong.
- bruk riktig mengde vann. Økende vannmengde gir lavere fasthet og større svinn.
- sørg for god komprimering, særlig viktig ved jordfuktige masser.
- betong som har begynt å herde må ikke benyttes. Den skal ikke blandes med mer vann for å få tilbake bearbeidelighet.

Etterbehandling

Utstøpt betong beskyttes mot hurtig uttørring. Den kan dekkes med plastfolie eller påsprøytes membranherder. Det anbefales ettervanning de første 2-3 døgnene.

Produktspesifikasjon

Materialforbruk	2 kg tørrmørtel gir ca. 1 liter ferdig masse, 1 sekk (25 kg) tørrmørtel gir ca. 13 liter ferdig masse. Forbruk til Leca Såleblokk (30 cm Isoblokk): ca 15 kg/meter Forbruk til Leca U-blokk (30 cm Isoblokk): 43 kg/meter
Vannbehov	Avhengig av bruksområde. Jordfuktig konsistens ca 2,0 liter pr. sekk. Støpekonsistens ca 3,0 liter pr. sekk.
Blandningsforhold A:B	Vann/sement forhold: 0,55 - 0,65
Åpentid	Ca. 2 timer ved +20 °C
Bindemiddel	Sement
Tilslag	Natursand 0-4 mm
Trykkfasthet 1 døgn	> 4 MPa
Trykkfasthet 7 døgn	> 18 MPa
Trykkfasthet 28 døgn	> 25 MPa
Bøgestrekkfasthet, 7 døgn	> 4 MPa
Bøgestrekkfasthet, 28 døgn	> 5 MPa
Frostbestandig	God, men anbefales ikke der det er kloridbelastning.
Lagring	12 måneder på pall med plastbeskyttelse under tørre forhold. Sementen er kromreduert slik at mengden 6-verdig krom ikke overstiger 2 ppm i oppgitte lagringstid.
Forpakning	25 kg sekk (Ski): NOBBnr. 55244174, varenr. 5200854255 25 kg sekk (Trondheim): NOBBnr. 40109217, varenr. 5200630295 500 kg storsekk: NOBBnr. 27344829, varenr. 5200630297 1000 kg storsekk: NOBBnr. 21326723, varenr. 5200630296
PR-nummer	15577

Vær oppmerksom på

Ved lavere temperatur enn +5°C, eller når det er fare for minusgrader de første dagene etter oppmuring, kan Weber B20 tilsettes Weber Antifrost for å senke frysepunktet. Ved lave temperaturer må forhåndsregler som oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under +5°C. Forsøk derfor å få utgangstemperaturen på ferdigblandet betong til å være +20°C. Dette oppnås ved å benytte varmt vann. I tillegg må forholdsregler som oppvarming, tildekking osv. gjøres. Vær oppmerksom på faren for rask uttørring i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer. Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 må følges.

Sikkerhetsinformasjon

Sammen med fuktighet og vann virker Weber B20 aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Weber B20 inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9): I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet.

Miljøgifter A20 (MAT 1): Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på <https://www.glava.no/dokumentasjon?type=Dokumentasjon&subType=BREEAM-NOR&productType=weber> - Dokumentasjon - BREEAM - Weber

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5):

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet <https://www.glava.no/dokumentasjon?type=Dokumentasjon&subType=Sertifikat&productType=weber> - Sertifikat - Weber

EPD (Mat 1): NEPD nr. 00261E

ECO product (Mat 1): Det er utarbeidet en ECO product rapport for produktet. <http://media.byggjeneste.no/media/ecop/55244174>

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.