

LinoWall 2,0 mm

Teknisk datablad

| Klassifisering | Standard | Tarkett verdi etter test |
|-------------------------------------|---|---|
| Produkttype | ISO 24011 (EN 548) | Linoleum godkjent for montering på vegg |
| Produktegenskaper | Standard | Tarkett verdi etter test |
| Total tykkelse | EN ISO 24346 | 2 mm |
| Total vekt | EN ISO 23997 | 2900 g/m ² |
| Overflatebehandling | | xf ² ™ |
| Monteringsmetode | | Hellimes |
| Ytelse for CE-Merking | Standard | Tarkett verdi etter test |
| Ytelseserklæring nr. | EN 15102 | 0200 0045 DoP 2013 07 |
| Brannklassifisering | EN 13501-1 | B-s2,d0 |
| Røykutvikling | ISO 5659-2 (evaluation according to EN 45545-2 annex C) | CITg (4min) =0,06 og CITg (8min)=0,09 testet med bestråling av 50KW/m ² uten pilotflamme |
| Antistatiske egenskaper | EN 1815 | Antistatisk (≤ 2 kV) |
| Termisk ledningsevne (in W/(m•K)) | EN ISO 10456 | 0.11 |
| Tekniske egenskaper | Standard | Tarkett verdi etter test |
| Slagfasthet | EN 259-2 | Ingen synlige skader |
| Kjemikaliebestandighet | ISO 26987 - EN 423 | Bestandig mot uttynnede løsemidler, olje |
| Fargeekthet - lys | ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Lukt test emisjonsklassifisering M1 | EN ISO 16000-28 i.A, VDI 4302 | Tilfredsstillende krav |
| Vaskbarhet | EN 12956 / EN 233 | Ekstra vaskbar |
| Antibakterielle egenskaper | ISO 22196 | Naturlig antibakteriell |
| Miljøegenskaper | Standard | Tarkett verdi etter test |
| Gjenvinnbarhet | | Utrevne gulv og monteringskapp |
| TVOC-utslipp etter 28 dager | EN 16516 | ≤ 10 µg/m ³ |
| Dimensjoner og designs | | |
| Rull | | Roll 2 x ≤16m |
| Antall tilgjengelige design | | 10 |



Informasjonen gitt her kan endres uten ytterligere varsel (09/12/2022). I henhold til European Regulation N°305/2011 for CE-merking, så er våre Declarations of Performance tilgjengelig på vår webside www.tarkett.no. Se mer utdypende og oppdatert informasjon om montering, renhold og vedlikehold på www.tarkett.no som alltid skal følges.