

Beskrivelse

Benyttes til brannbeskyttelse av lastbærende stålkonstruksjoner innendørs i tørre omgivelser.

Renhold

Krever ikke særskilt renhold. Kan rengjøres med en fuktig klut uten å risikere å vaske av malingen.

Ettersyn og kontroll

All brannmaling i ett bygg bør inspiseres minst en gang per år samt etter ethvert arbeide i eller i nærheten av brannmalte konstruksjoner. Se spesielt etter områder med skader eller defekter. Skadet brannmaling eller topcoat må repareres straks skade er observert. Det forventes at noe forvitring av brannmaling vil skje innen holdbarhetsperioden, dette vil normalt være på kanter eller andre potensielle svake punkter. Innen holdbarhetsområdet bør enhver observert forvitring normalt være Ri 3 eller lavere. Hvis forvitring er vurdert som Ri 4 eller verre, bør du søke råd fra Polyseam. For FIRETEX-systemer bruker du prosentandeler fra Ri-skalaen for å kvantifisere nedbrytningen av FIRETEX-materialet, selv om det ikke er rust. (Se EN ISO 4628-3 for ytterligere detaljer om Ri-skalaen.)

Levetid

Produsent garanterer minimum 10 år etter montasje forutsatt korrekt bruk iht. det gjeldende tekniske datablad. Ved lav korrosjonsklasse er antatt teknisk levetid minimum 20 år (C1-C2).

