

Produktdatablad

Flügger EP-V Gulv, komp. A

Produktbeskrivelse

Type: Vanntynnbar epoxymaling, 2-komponent, blank.

Flügger EP-V Gulv er en 2-komponent vannbasert, blank epoxymaling, primært beregnet til betonggulv, men kan brukes på tregulv m.m.

Ved påføring av maks 2 strøk, regnes malingen som diffusjonsåpen, slik at den normalt kan brukes på gulv mot grunn.

Epoxymaling påvirkes av UV-lys og gulner med tiden. Ses spesielt når malingen er hvit.

Produktanvendelse

Velegnet til gulv innendørs som utsettes for hard belastning, f.eks. i bolig, industri og handel.

Underlaget skal være rent, tørt, bæredyktig og egnet til malerbehandling.

Slamlaget på ny betong skal fjernes ved mekanisk avrensing. Tidligere malte overflater renses med Fluren 37 grovrent og mattslipes.

Blanding: 3,5 volumdeler komponent A (base) blandes med 6,5 volumdeler komponent B (herder), tvangs-bland med maskin på lav omdreining i 4-5 minutter, dette hvis emballasjen er større en 1 liter, alternativt rør om grundig.

Leveringsemballasjen er korrekt avmålt. Blandingen skal benyttes innen 2 timer. Evt. overskytende kan ikke benyttes etter dette.

Påføres med pensel eller rulle. Påfør vått-i-vått ved overgang mellom pensel og rulle for å unngå nyanseforskjeller. Bør påføres i 2 lag. Hvis man venter mer enn 24 timer mellom strøkene må det først mattslipes. Evt. tynnes 1.

strøk med 20-30% vann ved grunning på sugende underlag.

Ved overskridelse av Pot life er det risiko for forskjeller i overflaten.

Man oppnår en tørr filmlagtykkelse på 50-60 µm pr. behandling.

OBS : Ved luftfuktighet over 85% RF kan glansskjolder oppstå. Sørg derfor for god ventilasjon under tørking.

Tekniske data

Egenvekt:	Ca. 1,15 kg/liter
Glans:	80, blank
Tørrestoff:	Vekt%: 53 Vol%: 46
Forbruk:	Maling: 8-10 m ² /liter
Påføringstemp.:	Min.+ 10°C gulvtemperatur
Tørketid ved 20°C, 60% RF:	Herdetid: 10 timer Gjenbehandlingstørr: 10-24 timer Gjennomherdet: 5-7 døgn
Pot Life (Åpentid):	2 timer
Fortynning/rengjøring:	Vann

Miljø og sikkerhet: Ta bort mest mulig maling fra verktøy før rengjøring i vann. Flytende malingsrester helles ikke i avløpet men leveres lokal miljøstasjon. Tomme malingsbokser leveres til gjenvinningsstasjon.

Nøkkel: EPV GULV September 2011, erstatter september 2010

Sjekk alltid at produktdatabladet er det seneste.

Se forøvrig informasjon på etikett samt evt. behandlingsanvisning på www.flugger.no

Alle opplysninger er basert på gjeldende lovgivning, laboratorieforsøk og praktiske erfaringer.

Kontakt: produktstøportno@flugger.com tlf. +47 23 30 21 95.