

## Veneto xf

### Produktbeskrivelse:

Linoleum består av fornybare råvarer som linolje, naturlige harpikser, kork, tre, steinmel og fargepigmenter. Veneto har bakside av jutevev. Det marmorerte mønsteret gir et fint liv i gulvet samtidig som det gir en bruksvennlig overflate. Overflaten er forsterket med xf – overflatebehandling for lettere renhold. Linoleum er et naturlig og sterkt materiale som holder seg fint, år etter år.

**Oksydasjonsprosessen gir en gulaktig farge på overflater som ikke er belyst. Før valg av farger bør derfor prøvene belyses.**

### Bruksområde:

Offentlige miljøer som skoler, barnehager, kontor, sykehus, sykehjem, forretningsbygg og boliger.

### Spesifikasjoner:

	Målenorm	Resultat		Målenorm	Resultat
Antall design	Veneto	1	Branntest	IMO 653 (16)	Ikke godkjent
Antall farger		44	Branntest	EN ISO 13501-1	Klasse C <sub>f1</sub> s1
Rull-bredde	EN 426	200 cm	Lysbestandighet	EN20105-B02	≥6
Rull-lengde	EN 426	15-30 lm	Varmeledningsevne	DIN 52612	0,015 m <sup>2</sup> k/w
Totaltykkelser mm	EN 428	2,0-2,5-3,2	Trinnlydsdemping	ISO 717/2	ΔLw ca.5 dB
Slitesjikt mm	EN 429	2,0-2,5-3,2	Kjemikaliebestandig.	EN 423	GOD
Vekt kg/ m <sup>2</sup>	EN 430	2,4-3,0-3,9	Elektrostatisk oppladning	EN 1815	< 2kV
Slitasjemotstand	EN 660-1	-	Motst. rullende hjul	EN 425	OK
Dimensj.stabilitet	EN 434	-	Emisjon / avgassing	EF/ 4 uker	≈ 115 μg/m <sup>2</sup> xh
Motstand inntrykk	EN 433	< 0,10 mm	Emisjon / avgassing	EF/ 26 uker	≈ 45 μg/m <sup>2</sup> xh

### Legging:

Linoleum kan legges på alle gulv som er tørre, rene, plane og med tilfredsstillende stabilitet. Før legging skal fuktigheten måles i undergulvet, konf. NS 3420. Se også tabell under. Belegget skal **ikke** endesnes. Ved legging av flere ruller, skal rullene sorteres og legges i rekkefølge. Blanding av produksjonsnr. kan føre til fargeforskjell. Det skal anvendes gulvlim anbefalt for linoleum. Skjøtene skal sveises med sveisetråd fra Tarkett - som leveres i tilpassede farger. **Sveisetråden skal skjæres mens den fremdeles er varm**, i 2 operasjoner. Se også detaljert leggeanvisning for linoleum.

### Renhold:

Se egen renholdsanvisning for linoleum xf og byggregjøringsanvisning for linoleum xf.

### Restfuktighet i undergulv før legging:

Gulvtype	Målemetode	Betong	Målemetode	Sponplate	Trefiberpl.	Kryssfiner	V.fast spon
m/varme	RF - måling	≤ 75%	Motstandsmåling	7%	7%	13%	7%
u/varme	RF - måling	≤ 85%	Motstandsmåling	12%	9%	15%	11%

