

KLINKERFUG

Produktbeskrivelse

Sementbasert og fleksibel fugemasse med gode heft egenskaper, beregnet for fuging av keramiske fliser og natursten på alle faste underlag.

Anvendelsesområde

For fuging av keramiske fliser samt natursten på gulv i tørre og våte rom.

Egnet for fuger med bredde fra 2-10 mm. Ikke egnet for bruk i svømmebasseng. Ved bruk i kombinasjon med andre materialer, kontakt Bostik og spør om råd.

Arbeidsbeskrivelse

Forbehandling: Fjern fliselim som har trengt ut i fugen til mer enn halve fugedybden.

Kontroller at det ikke finnes løst materiale på flisene eller i fugen.

Blanding: Til 5 kg pulver tilsettes ca 1,5 ltr. vann.

Til 15 kg pulver tilsettes ca 4,5 ltr. vann.

Blandingen utføres med drill med visp på, til man får en klumpfri, tregtflytende masse. Vent 2-3 min og rør om på nytt.

Bruk vann med temp. + 5°C til +20°C. Bruk ikke varmt vann, dette kan føre til for rask uttørring. Massens temperatur bør ligge mellom +10°C til +20°C.

Påføring: Uglaserte fliser fuktes med en svamp før påføring av fugemassen. Fordel fugesementen med en gummisparkel diagonalt over flisene. Det skal ikke påføres Klinkerfug i hjørnene, overgang gulv/vegg og rundt rørgjennomføringer.

Dra avoverskuddsmasse. Strø et tynt lag med ublandet fugesement over fugene.

Etter ca 15-30 min eller når fugene trer tydelig fram som et rutemønster, rengjøres

flatene med en fuktet svamp eller fille. Etter ytterligere ca 1 time, tørkes flatene med en tørr fille.

Fugene bør holdes fuktig i minst 3 døgn.

Bruk alltid Bostik Silikon Sanitet i bevegselsfuger, dvs ved tetting i hjørner, overgang gulv/vegg, rundt rør gjennomføringer og mot andre materialer som

sanitærutstyr etc.

Ferdigblandet masse må forbrukes i løpet av ca 2 timer.

Arbeidsbeskyttelse

Produktet inneholder sement og er irriterende.

For mer informasjon, se HMS-datablad (sikkerhetsdatablad).

Tekniske data

Bindemiddel:	Spesialsement
Fyllstoff:	Natursand, max 0,5 mm
Fugebredde:	ca 2-10 mm
Anvendelsestid:	ca. 20 minutter ved + 18 °C
Forbrukes i løpet av:	Ferdigblandet fug forbrukes innen 2 time ved 18 °C.
Gangbar etter:	ca 24 timer når temperaturen er min.+18 °C under tørketiden.
Forbruk:	ca 0,8-1,7 kg/m ² avhengig av fliseformat og fugebredden
Farger:	Lysbeige, lysgrå, grå, grafittgrå, mellom grå, gråhvit og svart
Emballasjestørrelse:	5 kgs spann og 15 kg sekk
Rengjøring av verktøy:	Umiddelbart med vann.
Lagringsbestandighet	ca 12 mnd, lagret tørt og svalt i uåpnet forpakning
Håndtering av avfall:	Håndteres som industriavfall. Ved kassering av større mengder fulle forpakninger, spør det lokale renholdsverk om råd. Tomme forpakninger kan gjenvinnes