

FLISEFUG

Produktbeskrivelse

Sementbasert og fleksibel fugemasse med gode heft egenskaper, beregnet for fugging av keramiske fliser og natursten på alle faste underlag.

Anvendelsesområde

For fugging av keramiske fliser samt natursten på vegger i tørre og våte rom. Egnet for fuger med bredde fra 0-5 mm. Ikke egnet for bruk i svømmebasseng. Ved bruk i kombinasjon med andre materialer, kontakt Bostik og spør om råd.

Arbeidsbeskrivelse

Forbehandling: Fjern fliselim som har trengt ut i fugen til mer enn halve fugedybden. Kontroller at det ikke finnes løst materiale på flisene eller i fugen.

Blanding: Til 2 kg pulver tilsettes ca 0,6 ltr. vann.

Til 5 kg pulver tilsettes ca 1,5 ltr. vann.

Til 15 kg pulver tilsettes ca 4,5 ltr. vann.

Blandingen utføres med drill med visp på, til man får en klumpfri, tregtflytende

masse. Vent 2-3 min og rør om på nytt.

Bruk vann med temp. + 5°C til +20°C. Bruk

ikke varmt vann, dette kan føre til for rask

uttørking. Massens temperatur bør ligge

mellom +10°C til +20°C.

Påføring: Uglaserte fliser fuktes med en svamp

før påføring av fugesementen. Fordel

fugesementen med en gummisparkel

diagonalt over flisene. Påfør ikke fugesement i

hjørnene, overgang gulv/vegg og rundt

rørgjennomføringer. Dra av overskuddsmasse.

Strø et tynt lag med ublandet fugesement

over fugene. Etter ca 15-30 min eller når

fugene trer tydelig fram som et rutemønster,

rengjøres flatene med en fuktet svamp eller fille. Etter ytterligere ca 1 time, tørkes flatene med en tørr fille. Fugene bør holdes fuktig i minst 3 døgn.

Bruk alltid Bostik Silikon Sanitet i

bevegelsesfuger, dvs ved tetting i hjørner,

overgang gulv/vegg, rundt rør-

gjennomføringer og mot andre materialer som

sanitærutstyr etc.

Ferdigblandet masse må forbrukes i løpet av

ca 2 timer.

Arbeidsbeskyttelse

Produktet inneholder sement og er irriterende.

For mer informasjon, se HMS-datablad (sikkerhetsdatablad).

Tekniske data

Bindemiddel:	Spesialsement
Fyllstoff:	Natursand, max 0,25 mm
Fugebredde:	ca 0-5 mm
Anvendelsestid:	ca. 20 minutter ved + 18 °C
Forbrukes i løpet av:	Ferdigblandet fug forbrukes innen 2 time ved 18 °C.
Gangbar etter:	ca 24 timer når temperaturen er min.+18 °C under tørketiden
Forbruk:	ca 0,4-0,8 kg/m ² avhengig av fliseformat og fugebredden
Farger:	Hvit, lysbeige, beige, lysgrå, grå, grafittgrå, brun, grå hvit, mellomgrå og svart! 2 kg finnes den bare i hvit, grå hvit, lys grå og grå.
Emballasjestørrelse:	2 kg og 5 kgs spann, 15 kg sekk
Rengjøring av verktøy:	Umiddelbart med vann
Lagringsbestandighet:	ca 12 mnd, lagret tørt og svalt i uåpnet forpakning
Håndtering av avfall:	Håndteres som industriavfall. Ved kassering av større mengder, fulle forpakninger, spør det lokale renholdsverk om råd. Tomme forpakninger kan gjenvinnes

Bostik A/S

Leif Weldingsvei 10, NO-3208 Sandefjord

Tel. 69 19 06 00

A company of TOTAL

www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse

De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.