

FUGESKUM PROFESSIONAL

Produktbeskrivelse

I-komp. fuktighetsherdende polyuretanskum, som ved påføring ekspanderer kraftig og danner et halvhardt utfyllende skum. Skummet har i herdet tilstand hovedsaklig lukkede celler og gir en utmerket varme- og lyd isolering. Skummet herder raskt under påvirkning av luftens fuktighet eller omgivende materialer og bør derfor påføres slik at skummet kan ekspandere fritt. En lett overflatefuktighet gir større skumvolum og hurtigere herding.

Anvendelsesområde

Bostik fugeskum 4020 er beregnet for tetting og isolering i hus, båter, campingvogner etc. Mellom karm/vegg,

vegg/gulv, tak samt ved rør-gjennomføringer. Fester mot de fleste bygningsmaterialer (også fuktige flater), men ikke mot polyetylen og silikon. Flatene må være fri for støv, olje og fett.

Arbeidsbeskrivelse

1. Rist flasken godt før den monteres på pistolen. Fjern beskyttelseshetten og skru flasken fast på pistolen.
2. Snu flasken med ventilen ned. Trykk lett på avtrekkeren slik at pistolen fylles med skum.
3. Rist skumbeholder for påføring, og juster skummengden ved hjelp av justeringsskruen bak på pistolen. Ca. 40 % av ønsket volum fylles med skum.

Etter skumming og herding skjæres eventuelt overskudd bort.

Arbeidsbeskyttelse

Produktet er helseskadelig og inneholder brannfarlig drivgasser. Anvendelse forutsetter effektiv ventilasjon eller beskyttelsesmaske av type A2. Vær oppmerksom på Arbeidstilsynets anvisninger om isocyanater. Trykkbeholderen må ikke utsettes for temperatur over +50°C. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke når flasken er tom. For mer informasjon, se HMS-datablad (sikkerhetsdatablad)

Tekniske data

Type:	I komp. polyuretanskum
Farge:	Beige
Konsistens:	Skum
Herding/herdetid:	Klebefri etter ca.20 min. Bearbeidbar etter ca. 30 min og gjennom-herdet etter ca. 45 min. (20 mm. streng 60% RF, +20°C).
Skummengde:	Fritt skummende ved +20°C og 60% RF. Ca.25 ltr. pr. forpakning.
Arbeidstemperatur:	Forpakningens temperatur bør være +20°C. Arbeidstemperatur min. +5°C og maks. +30°C.
Rengjøring:	Pistol rengjøres med Bostik 4030 PU-rengjøringsvæske. Ikke herdet skum fjernes med Aceton. Herdet skum fjernes mekanisk
Tillatte fugebevegelse:	±5 %
Temperaturbestandighet:	-40°C til + 95°C (kortvarig opp til +110°C)
Aldringsbestandighet:	Meget god. Herdet skum er ikke UV-bestandig og skal beskyttes mot direkte sollys/ bestråling.
Antall lukkede celler:	ca. 70%
Vannabsorberingsevne:	0,15 volum % DIN 5342 8
Varmeledningsevne:	27 mW/moK
Dampgjennomgang:	ca 70 g/m ² /d
Elastisitetens modul:	1,8 mPa (DIN 53421)
Drivgass:	Butan/Propan. Meget brannfarlig
Lagringstid:	9 måneder. Må oppbevares stående. Produksjonsdato er stemplet på forpakningen.

Bostik A/S

Leif Weldingsvei 10, NO-3208 Sandefjord
Tel. 69 19 06 00
A company of TOTAL
www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse

De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.