



Tarkett Sommer

Eminent Safe.T

Produktbeskrivelse:

Sklihemmende homogent vinylbelegg produsert etter en ny teknologi som sikrer sklihemmende effekt i hele beleggets levetid. Belegget er tilsatt aluminiumsflak i hele beleggets tykkelse. Overflatebehandlet med Safe.T Clean for lettere vedlikehold. Meget god formbarhet ved installasjon.

Bruksområde:

Steder der man ønsker et gang sikkert gulvbelegg, som f. eks. våtrom, storkjøkken, ramper for gangtrafikk og inngangspartier.

Spesifikasjoner

	Målenorm	Resultat		Målenorm	Resultat
Antall design		1	Branntest	IMO 653 (16)	Ikke testet
Antall farger		10	Branntest	NT-Fire 007.	Kl. G
Rull-bredde	EN 426	200 cm	Lysbestandighet	EN20105-B02	≥ 6
Rull-lengde	EN 426	15-23 lm	Varmeledningsevne	DIN 52612 prEN 12524	0,0008 m ² k/w -
Totaltykkelse	EN 428	2,0 mm	Trinnlydsdemping ΔLw	ISO 717/2	Ca. + 4 dB
Slitesjikt	EN 429	2,00 mm	Kjemikaliebestandig.	EN 423	GOD
Vekt pr. m ²	EN 430	2900 g/m ²	Elektrisk gjennomgangsmotstand	EN 1081 IEC 1340-4-1	≥ 10 ¹⁰ Ω ASF klasse 2
Slitasjemotstand	EN 660-1 EN 660-2	Gruppe P: ≤ 0,15 mm Gruppe P: ≤ 4,0 mm ³	Motst. rullende hjul	EN 425	OK
Dimensj.stabilitet	EN 434	< 0,40%	Emisjon / avgassing	EF/ 4 uker	Ikke testet
Motstand inntrykk	EN 433	Ca. 0,03 mm	Emisjon / avgassing	EF/ 26 uker	Ikke testet
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130 PrEN 13893	R10			

Legging:

Eminent Safe.T kan legges på alle gulv som er tørre, rene, plane og med tilfredsstillende stabilitet. Før legging skal fuktigheten måles i undergulvet, konf. NS 3420. Se også tabell under.

Belegget skal endesnes. Ved legging av flere ruller, skal rullene sorteres og legges i rekkefølge.

Det skal anvendes gulvlim anbefalt for vinylbelegg. Skjøtene skal sveises med sveisetråd fra Tarkett Sommer - som leveres i tilpassede farger. Se også generell leggeanvisning for vinylbelegg.

Renhold:

For renhold brukes nøytrale vaskemidler (pH 7-8,5). Fettholdig smuss fjernes med et surtrengjøringsmiddel, pH 3,0-5,0. Ettersom belegget skal ha friksjon i overflaten, skal man ikke bruke polish. **Grønnsåpe skal ikke brukes.** Ved valg av lyse farger må renholdet tilpasses. Overflatetemperatur ved undergulvsvarme bør ikke overstige 30° C, konferere trykksaken « Fakta om vinyl». Se egen renholdsanvisning for Eminent Safe.T og byggrensjøringsanvisning for vinyl.

Restfuktighet i undergulv før legging

Gulvtype	Målemetode	Betong	Målemetode	Sponplate	Trefiberpl.	Kryssfiner	V.fast spon
m/ varme	RF - måling	< 75%	Motstandsmåling	7%	7%	13%	7%
u/ varme	RF - måling	< 90%	Motstandsmåling	12%	9%	15%	11%



Tarkett Sommer

INNHALDSDEKLARASJON

Gulvmateriale vinyl og linoleum

Leverandør: Tarkett Sommer AS

Produkt: Eminent 2,0 mm

Komponenter	Spesifikasjon	vekt %	g/m ²
Bindemiddel	PVC	47	1440
Mykner	DINP	17	530
Stabilisator	Ba-Zn stabilisator** Epoxidert soya bønn olje	<1 <u>≤1</u> <2	<40
Fyllstoff	Minerale fyllstoff	32	990
Pigmenter brukt i kolleksjonen	Titandioxid Andre pigmenter, se under*	2 <u>≤ 0,1</u> <2	60
Andre komponenter	Polyuretan **	<1	<30

Øvrig informasjon

*) I tillegg brukes følgende pigmenter for oppnå forskjellige farger:

Farge Index: Publisert av The Society of Dyers and Colourists, Dinhouse, Piccadilly, Bradford, Yorkshire, England.

C.I. Red 144 C.I. Blue 15: 1C.I. Black 7
C.I. Yellow 83 C.I. Green 7 C.I. Violet 19

**) Den eksakte sammensetning angis ikke med hensyn til konkurrenter. Vi formidler kontakt med produsent om ønskelig.