

Teknisk faktablad

Sto Färgborttagning F 245

Effektivt malingsfjerningsmiddel for alle typer av underlag

Egenskaper				
Funksjon	<p>Høyviskøs.</p> <p>Uten klorerte hydrokarboner.</p> <p>Kan tillates å virke helt opp til 24 timer.</p> <p>Penetrerer en rekke malingssjikt ved en og samme påføring.</p>			
Bruksområde				
For fjerning av maling på tre, metall, puss, betong og glass.				
Tekniske data				
Testverdier	Kriterium	Norm	Verdi	Enhet
	Densitet		0,99	g/cm ³
	pH (konsentrat)	nøytral		
	Blandbarhet	vann, emulgerer		
	Lukt	fruktig		
	Utseende	beige, seigflytende væske		
	Brannfarlig	klasse 3, flammepunkt 60 °C		
	Frostsensitiv	nei		
Arbeidsanvisning				
Arbeidstemperatur	Laveste luft- og underlagstemperatur: 10 °C			
Forbruk	0,5–1,5 kg/m ²			
Forarbeid	Dekk plastflater samt malte flater som malingen ikke skal fjernes fra. Utilsiktet nedsprutede flater må skylles umiddelbart med vann. Sto Färgborttagning F 245 angriper ikke aluminium og glass.			
Påføring	Sto Färgborttagning F 245 brukes uførtynnet. Overflaten som produktet skal påføres på må være tørr. Påfør rikelig med airless-sprøyte slik at en tydelig ser et heldekkende lag av Sto Färgborttagning F 245. Alternativt kan pensel eller rull anvendes. Vær da nøye med å påføre rikelig. Stryk ikke ut Sto Färgborttagning F 245 som om det skulle være maling.			
Virketid	Virketiden avhenger av antall malingssjikt og malingstyper som skal fjernes, underlagets sugsevne og værtype. Ved sol og/eller vind tørker produktet hurtig, overflaten må da dekkes med byggplast for å bremse avdampningen. Test med skrape eller kniv for å se om malingen er oppløst. For malingssjikt som er vanskelige å løse anbefales å påføre Sto Färgborttagning F 245 om ettermiddagen og la den virke natten over, for så igjen påføre en ny omgang om morgenen.			
Avspyling	<p>Vask med høytrykksspyler med en kapasitet på min. 140 bar ved 14 l/min. Begynn nedenfra og arbeid oppover. Arbeid rolig og metodisk. Vinkl strålen slik at vannet spyles mot den retningen der malingen allerede er fjernet. Passe avstand mellom munnstykke og vegg er ca. 20 cm.</p> <p>Unngå å sprute vann på de flater der Sto Färgborttagning F 245 ligger og virker. Først i kombinasjon med trykk og den meiselformede vannstrålen får vann komme i kontakt med Sto Färgborttagning F 245. Avslutt malingsfjerningen ved å skylle overflaten nøye.</p>			
Observer	Rådfør med lokal HMS-ansvarlig før arbeidet starter.			

Teknisk faktablad

Sto Färgborttagning F 245

	Les nøye igjennom sikkerhetsdatabladet.
Praktiske tips	<p>Ved tykke sjikt av f.eks. kunsthartspuss er det en god idé at etter halve virketiden skrape av det ytterste pusssjiktet og på nytt påføre Sto Färgborttagning F 245. Først når hele malings sjiktet er oppløst utføres høytrykkspylingen.</p> <p>Sto Färgborttagning F 245 kan påvirke planter og gress. Dekk derfor planter og gress med folie eller et vått torvsjikt. Torven kan komposteres.</p> <p>Skyllevannet kan filtreres gjennom f.eks. sand for å utskille malingsrestene som ev. kan inneholde tungmetaller.</p>
Sikkerhetsforskrifter	<p>Inneholder alifatiske hydrokarboner. Kan være farlig ved innånding, hudkontakt og svelging.</p> <p>Bruk alltid verneutstyr, se sikkerhetsdatablad for nærmere spesifikasjon.</p> <p>Sprøyt ikke på varme gjenstander (over 60 °C) eller åpen ild. Hold åpen ild som blåselamper etc. borte fra påførte flater.</p>
Rengjøring av verktøy	Rengjør med vann.
Lagring	
Lagringsforhold	Godt tilsluttet og frostfritt.
Lagringstid	Best før: Se forpakning.
Særskilte opplysninger	
Sikkerhet	<p>Sikkerhetsdatablad finnes på www.stonorge.no</p> <p>Observer informasjonen angående produkhåndtering, lagring og avfallshåndtering</p> <p>Bruk som ikke er nevnt utrykkelig i dette tekniske faktablad, må ikke gjennomføres uten samråd med Sto Norge AS. Formålet med informasjonen er å sikre normal bruk.</p>

Sto Norge AS
Pb. 6686 Etterstad
0609 Oslo
Telefon 66 81 35 00
Telefaks 66 81 35 01
info.no@sto.eu.com
www.stonorge.no