

LETTSPARKEL GROV LG

Produktbeskrivelse

Bostik Lettsparkel-Grov er et grovkornet håndsparkel med ekstra høy fyllevne og vedhefter.

Anvendelsesområde

Bostik Lettsparkel-Grov er egnet for sparkling av mur og pussede flater, teglvegger etc.og

for reparasjon er av skader og hulrom innendørs i tørre rom.

Arbeidsbeskrivelse

Påføring: Påføres for hånd med stålsparkel. Ønskes en finere overflate, ettersparkles det med Bostik Finsparkel eller Lettsparkel Fin.

Arbeidsbeskyttelse

Produktets inneholde er, i følge gjeldende lover og regler, ikke klassifisert som helseskadelig. Fyllstoffet kan føre til irritasjon av øynene ved sliping, bruk derfor beskyttelsesbriller.

For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad

Tekniske data

Fyllstoff :	Dolomitmarmor og lettfiller.
Kornstørrelse:	0-0,30 mm.
Bindemiddel:	Polymerdispersjon, cellulosederivater
Vedheft:	> 5 kp/ cm ² på slett betong.
Fortynning:	Vann. Skal normalt ikke fortynnes
Rengjøring:	Verktøy rengjøres i vann.
Densitet:	0,8 kg/l .
Tørketid:	ca 1 time/mm ved 20 oC og 50 % RF. Tørketiden kan variere kraftig avhengig av sjikt-tykkelse, temperatur, luftfuktighet og underlag. Anbefalt arbeidstemperatur er + 5°C til + 35°C
Lagring:	1 år i uåpnet forpakning ved 20 oC. Skal lagres mørkt og frostfritt Lagringstemperatur bør være jevn, ca + 15°C

Bostik A/S

Leif Weldingsvei 10, NO-3208 Sandefjord
Tel. 69 19 06 00
A company of TOTAL
www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse

De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.