

STARTAC FLOOR

Produktbeskrivelse

StarTac Floor er et løsningsmiddelfritt, lavemitterende gulvlim med smidig lettarbeidet konsistens. Lang åpningstid. Oppfyller kravet til ECI i samsvar med EMICODE.

Anvendelsesområde

Gulvlim for liming av gulvmaterialer i både tørre og våte rom inne. Gulvmaterialer: PVC-vinyl med eller uten baksidebelegg, polyolefinbelegg med primet bakside, tekstiltepper og linoleum med foambakside på sugende og tette underlag. OBS! For linoleum med jutebakside anbefales Bostik Linotac Plus eller Bostik Linotac.

Arbeidsbeskrivelse

Følg først og fremst produsentens instruksjoner. Følgende er bare supplerende opplysninger om aktuell liming.

Forberedelser

Underlaget skal være rent, plant, fri for støv, smuss og gammel maling. Eventuell avretting bør skje med en vannfast sparkelmasse. Ved

liming mot betongunderlag får fuktigheten ikke overstige angitt maksverdi.

Lim, belegget og underlaget bør ha en temperatur minst + 15 °C.

Relativ fuktighet i underlaget (RF) får ikke overstige 85 %

LIMING AV GULV

Våtliming

Liming på sugende underlag, betong, avrettingsmasse og sponplater

1. Limet røres godt.

2. Spre limet på gulvet med en tannsparkel.

Limstregens høyde bør være 2-3 mm. Lim mengde for linoleum ca.3-4 m²/liter.

3. Belegget legges direkte i det våte limet og sjekk overlappingen mellom lim og belegg.

Monteringstiden er normalt 20-30 min.

For beste resultat skal en rulle/valse brukes.

Heftliming

Liming på ikke sugende underlag med tette belegg. For beste resultat anbefales sparkling av gulvet med 2-3 mm avrettingsmasse, la sparkelen tørke helt.

Limingen kan deretter utføres ifølge anbefalinger for sugende underlag.

1. Limet røres godt.

2. Påfør lim på underlaget med en tannsparkel (hvis belegget er meget ømfintlig for ujevnheter) bør en fintannet sparkel brukes.

3. La limet tørke til en klebrig overflate.

Ventetid ca.30-90 min.

4. Alternativ: Legg belegget i vått lim, dra siden opp og luftes ca.20-30 minutter.

5. OBS! Gni fast belegget meget nøye så all luft presses ut.

6. Kontroller at overlappingen mellom lim og belegg er bra.

Arbeidsbeskyttelse

Produktets innhold er i samsvar med gjeldende lover og ikke klassifisert som helse- eller brannfarlig.

For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.

Tekniske data

Egenskaper før applisering

Materialtype	Lim for våt- og heftliming.
Bindemiddel	Polymerdispersjoner med tilsetningsstoffer.
Løsningsmiddel	Vann
Farge	Hvit
Tetthet	1,27 kg/liter
Torrstoffinnhold	71 vekt %
pH	Ca.7
Forbruk	3-6 m ² /liter, se tabell.
Montering	Våtliming ca.0-30 minutter
.	Heftliming 30-90 minutter, avhengig av underlaget, temperatur og lufufuktighet
Brannfarlig	Limet er ikke brannfarlig
Lagring	1 år ved +10 til +20 °C. Beskyttes mot frost
Påføring	Våtliming:Tannet sparkel eller rulle
.	Heftliming: Fintannet sparkel
Arbeidsforhold	Temperatur minst +15° C. Beste resultat oppnås ved ca.20° C og ca.60 % RF
Rengjøring	Vann innen limet tørker. For verktøy og tørket lim: Aceton
.	For flekker: Bostik Lim- og Penselvask

Bostik A/S

Leif Weldingsvei 10, NO-3208 Sandefjord
Tel. 69 19 06 00
A company of TOTAL
www.bostik.no

Ansvarsfraskrivelse

De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.

Egenskaper etter applisering

Farge

Opak

Styrke

Ved liming på sugende underlag oppnås god styrke innen et døgn. Ved liming på tette underlag, f.eks. PVC med polyesterfilt mot PVC-underlag, oppnås god styrke etter ca.7 døgn.

Driftstemperatur

+75°C til - 80°C på 14 dager gammel limifuge.

Fuktbestandighet

Meget god etter uttørket limfuge

Mykjørerbestandighet

Meget god

Anbefalt limengde

Materialer	Sugende underlag	Ikke sugende underlag
Homogen PVC	4-5 m ² /liter	5-6 m ² /liter
PVC-vinyl med bakside	4-5 m ² /liter	5-6 m ² /liter
Polyolefin	4-5 m ² /liter	5-6 m ² /liter
Tekstiltepper	3-4 m ² /liter	3-4 m ² /liter
Linoleum (med plastbakside)	4-5 m ² /liter	5-6 m ² /liter

Bostik A/S

Leif Weldingsvei 10, NO-3208 Sandefjord

Tel. 69 19 06 00

A company of TOTAL

www.bostik.no**Ansvarsfraskrivelse**

De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.