

VEGGLIM

Produktbeskrivelse

Bostik Vevlim er et dispersjonslim på PVAc-stivelsesbase. Danner en sterke limfuger på de fleste underlag.

Anvendelsesområde

I tørre rom for glassfibervev og akrylstrukturtapeter med bakside av papir eller non woven. Vinyltapeter og akrylstruktur med bakside av papir, polyester, glassfiber og tekstil. Bostik vevlim kan påføres med sprøyte.

Arbeidsbeskrivelse

1. Les produsentens monteringsanvisning. Rør limet godt. Eventuelt løst- sittende tapet

og farge fjernes. Ujevnheter sparkles og slipes. Sterkt sugende underlag forsterkes med en blanding av 1 del tapetlim og 3 deler vann. Malte flater vaskes med 5 % ammoniak eller sodaopløsning. Skyll godt.

2. Liming

Glassfibervev (uten pappirbakside). Rull limet på veggen i et jevt og rikelig skikt. Montere mens limet er klebrig. Unnlike gjennomtrengning av limet i vevet. Den er overmalbar tidligst 1 døgn etter at tapeten er helt tørt.

Vinyl- og akrylstrukturer, vinyltapeter med papirbakside. Om ikke annet er opplyst, rull limet på tapetene bakside. La det ligge sammen noen min. Er tapeten renskåret

monteres den kant i kant.

Vinyltapeter med bakside av polyester, glassfiber eller tekstil. Rull limet på veggen. Er tapeten renskåret- monter den kant i kant. Overlappingsliming av vinyltapeter gjøres med Bostik 78 Våtromslim.

3. Press ut alle luftbobler med børste fra midten mot kantene. Vær nøye med at det finnes nok lim under alle skjøter.

Arbeidsbeskyttelse

Produktets innhold er, ifølge gjeldende lovbestemmelser, ikke klassifisert som helseskadelig eller brannfarlig.

For ytterligere informasjon se HMS-datablad (sikkerhetsdatablad).

Tekniske data

Limtype:	Enkellim
Bindemiddel:	PVAc og stivelse.
Løsningsmiddel:	Vann
Konsistens:	Tixotropisk
Farge:	Hvit
Densitet:	1,06 g/cm ³
Tørrestoffinnhold:	22 ± 1 vekt-%
Limforbruk:	3-6 m ² /litr, avhengig av materialet og påføringsmåte
Fortynningsmiddel:	Vann. Limet bør ikke fortynnes
Brannfare:	Nei.
Lagring:	Minst 6 måneder ved +10 til +20 °C i uåpnet forpakning. Beskyttes mot frost.
Påføringsutstyr:	Rulle og pensel eller sprøyte
Arbeidstemperatur:	Ikke under + 18°C.
Rengjøringsmiddel:	Vann



De tekniske data vi henviser til, også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukeren arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.