

Produktinformasjon



Erstatter: 21.03.2003

Dato: 20.07.2005



Kraft Universallim

2918

Beskrivelse

Kraft Universallim limer bl.a. tre, glass, lær, porselen, keramikk, metall, kork, papir og plas5 (ikke polyeten). Kan også lime myke materialer til harde underlag.

Produktegenskaper

- Kontaktlim med kraftig hugg
 - Meget høy holdfasthet
 - Transparent limfuge med god bestandighet mot PVC myknere og vann
 - Kortvarig påvirkning av olje og bensin.
- NB!** Fete plaster som polyetylen, polypropylen og teflon kan ikke limes.

TEKNISKE DATA

Basis	Polyuretan elastomer i løsemidler
Egenvekt	Ca. 850 kg/m ³
Løsemiddel	Aceton, Ethyl acetate
Konsistens	Tyntflytende
Tørrestoff	Ca. 20 %
Påføringstemperatur	Ikke under + 10°C
Farge	Transparent
Monteringstid	Ved kontaktliming, legg flatene sammen innen 20 minutter. Ved enkeltliming umiddelbart.
Temperaturbestandighet	-30°C til + 70°C
Rengjøring	Aceton.
Bestandighet	Meget god mot PCV-myknere og vann. Tåler kortvarig påkjenning av olje og bensin.
Kjemikaliebestandig	Tåler løsemidler og vanlig husholdningskjemikalier
Lagringstid	Minst 1 år i uåpnet emballasje. Lagringstemperatur +5°C til + 30°C
Emballasje	40 ml tube

HELSE OG MILJØ

Brannfare	Meget brannfarlig. Flammepunkt 0°C.
Helsefare	Sørg for god ventilasjon. Farlig ved innånding og unngå hudkontakt. Oppbevares utilgjengelig for barn!

Informasjonen er basert på laboratorieforsøk og lang praktisk erfaring. Opplysningene er gitt for å hjelpe den aktuelle bruker å finne den optimale arbeidsmetoden. Ettersom arbeidsforhold i det enkelte tilfelle ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de lokale påvirkninger.

Vi kan kun ta ansvar for kvaliteten på våre produkter. Luftfuktighet, temperatur mm vil påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid anbefale testing og kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Dekorativ AS
Casco

Postboks 565 1411 Kolbotn
Kundeservice 66 81 94 00
Downloaded via www.casco.no

BRUKSANVISNING**Underlag**

Flatene som skal limes må være rene, tørr og uten fett.

Påføring

Ved ikke porøse underlag skal limet påføres begge flater og tørke ca. 5 min. til limflatene er tørre. Press så flatene sammen i noen sekunder med mest mulig presstrykk.

Er en av flatene porøse, så kan limet påføres en av flatene, og presse materialene sammen mens limet er vått. La limet herde i ca. 24 timer før materialet blir utsatt for påkjenninger. Overflatebehandling kan gjøres når limet er herdet.

Informasjonen er basert på laboratorieforsøk og lang praktisk erfaring. Opplysningene er gitt for å hjelpe den aktuelle bruker å finne den optimale arbeidsmetoden. Ettersom arbeidsforhold i det enkelte tilfelle ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de lokale påvirkninger.

Vi kan kun ta ansvar for kvaliteten på våre produkter. Luftfuktighet, temperatur mm vil påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid anbefale testing og kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Dekorativ AS
Casco

Postboks 565 1411 Kolbotn
Kundeservice 66 81 94 00
Downloaded via www.casco.no