



Erstatter: 2010-08-04

Dato: 2012-07-17

Casco Kraft Universallim 2918

Kraft Universal lim limer materialer som tre, glass, lær, porselen, keramikk, metall, kork, papir og plast (Ikke PE, PP og teflon) Kan også lime myke materialer til harde underlag.

- Kontaklim med kraftig hugg
- Høy holdfasthet
- Hurtigtørkende
- Transparent

TEKNISK DATA

Produkttype:	Polyuretan elastomer i løsemidler
Emballasje:	40 ml
Farge:	Transparent
Tørrstoff:	20 %
Konsistens:	Flytende
Densitet:	850 kg/m ³
Moneringstid:	Ved kontakliming, maks 20 min. ved enkeltliming umiddelbart
Påføringstemp.:	Minst +10 °C
Bestandighet:	Meget god bestandighet mot PVC myknere og vann. Kortvarig mot bensin og olje
Kjemikaliebestandighet:	Tåler løsemidler og vanlige husholdningskjemikalier
Temp bestandighet:	-30 °C - +70 °C
Oppbevaring:	Minst 12 mndr. i uåpnet emballasje ved + 5- + 30°C.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Flatene skal være rene, tørre og frie for fett

Påføring og montering

Ved to ikke porøse underlag skal limet påføres begge flater og tørke ca 5 min til limflatene er tørre. Press flatene sammen i noen sekunder med mest mulig presstrykk.

Er en av flatene porøse kan limet påføres en av flatene og presse materialene sammen mens limet er vått. La limet herde i 24 timer før det utsettes for påkjenninger. Overflatebehandling kan gjøres når limet er herdet

Begrensinger

Hefter ikke på Polytehylen, Polypropylen eller teflon.

Rengjøring

God renslighet bør overholdes. Unngå hud- og øyekontakt. Sørg for god ventilasjon. Holdes vekk fra antennelseskilder. Lim på huden fjernes med såpe og vann eller evt et hudrensemiddel. Verktøy rengjøres med Kontaklimfortynner 3835. herdet lim fjernes mekanisk.



HELSE OG MILJØ

Brannfare: Meget brannfarlig
Helsefare: Oppbevares utilgjengelig for barn.
Helseskadelig, Lokal irriterende Unngå innånding. Sørg for god ventilasjon. Unngå hud- og øyekontakt. Unngå åpen ild og røyking

Se Sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht:



Akzo Nobel Coatings AS
Postadresse:
Postboks 565,
1411 KOLBOTN
Tlf.: +47 66 81 94 00
Fax +47 66 81 94 51
Web: www.casco.no