


HETEROGENEOUS
ACOUSTIC VINYL

Tapiflex Evolution

Specification

Acoustic flexible vinyl floorcovering with a new foam backing on a non woven glass fiber stabilized carrier. This HE vinyl is reinforced with TopClean XP™. Product standard: EN 651.




CERTIFICATION & CLASSIFICATION STANDARDS		Salt & Pepper	Sand	Spaghetti XXL, Spaghetti, Spice & Candy, Havane - Uni, Pastille - Draft
Type of floorcovering	- EN 651	Heterogeneous acoustic vinyl		
CE Certification	EN 14041	Yes		
Impact sound reduction	EN ISO 140-8 EN ISO 717-2	ΔL _w 17 dB		
Acoustical Improvement	NF S31-074	L _{w,eq} = < 65 dB		
Classification	ISO 10874 - EN 685	34		
TECHNICAL CHARACTERISTICS	STANDARDS	Salt & Pepper	Sand	Spaghetti XXL, Spaghetti, Spice & Candy, Havane - Uni, Pastille - Draft
Wear layer thickness	EN 429	1.00mm	0.90mm	0.70mm
Surface Treatment		TopClean XP™	TopClean XP™	TopClean XP™
Total thickness	ISO 24346 - EN 428	3.35 mm	3.20 mm	3.05 mm
Abrasion Group / mm³	EN 660-2	Group T : ≤ 2.0	Group T : ≤ 2.0	Group T : ≤ 2.0
Total weight / g/m²	ISO 23997 - EN 430	3570	3440	3270
Form of delivery	ISO 24344 - EN 426 Sheet (rolls)	approx. 23 running metres x 200 cm		
TECHNICAL PERFORMANCES	STANDARDS	Salt & Pepper	Sand	Spaghetti XXL, Spaghetti, Spice & Candy, Havane - Uni, Pastille - Draft
Dimensional stability	EN 434	Length + width < 0.10%		
Reaction to fire	EN 13501-1	B, s1 on any A2 _s or A1 _s substrate C, s1 on any derivative wood substrate		
Static indentation	ISO 24343-1 - EN 433	0.08mm		
Castor chair	ISO 4918 - EN 425	No damage		
Furniture leg	EN 424	No damage		
Curl resultant to heat	EN 434	≤ 8 mm		
Electrostatic properties	EN 1815 EN 1081 EN 14041	< 2 kV R1 > 10 ⁹ Ω Antistatic on concrete		
Hygiene	-	Does not contribute to infection spreading		
Chemical resistance	ISO 26987 - EN 423	High resistance		
Thermal resistance	EN 10456	0.04 m² K/W		
Underfloor heating		Suitable		
Light fastness	EN ISO 105-802	≥ 6		
Slip resistance	DIN 51130 EN 13893	R9 μ ≥ 0.3		
Colours		12	9	Spaghetti XXL: 2 - Spaghetti: 8 Spice & Candy: 18, Havane: 5 - Uni: 4, Pastille: 2 - Draft: 6

HETEROGENEOUS
COMPACT VINYL

Accent Evolution

Specification


Compact flexible vinyl floorcovering. This HE vinyl is reinforced with TopClean XP™. Product standard: EN 649.




CERTIFICATION & CLASSIFICATION STANDARDS		Salt & Pepper	Sand	Spaghetti XXL, Spaghetti, Spice & Candy, Havane - Uni, Pastille - Draft
Type of floorcovering	ISO 10582 - EN 649	Heterogeneous compact vinyl		
CE Certification	EN 14041	Yes		
Classification	ISO 10874 - EN 685	34-43		
TECHNICAL CHARACTERISTICS	STANDARDS	Salt & Pepper	Sand	Spaghetti XXL, Spaghetti, Spice & Candy, Havane - Uni, Pastille - Draft
Wear layer thickness	EN 429	1.00mm	0.90mm	0.90mm
Surface Treatment		TopClean XP™	TopClean XP™	TopClean XP™
Total thickness	ISO 24346 - EN 428	2.10 mm	2.00 mm	2.00 mm
Abrasion Group / mm³	EN 660-2	Group T : ≤ 2.0	Group T : ≤ 2.0	Group T : ≤ 2.0
Total weight / g/m²	ISO 23997 - EN 430	3100	2990	2990
Form of delivery	ISO 24344 - EN 426 Sheet (rolls)	approx. 23 running metres x 200 cm		
TECHNICAL PERFORMANCES	STANDARDS	Salt & Pepper	Sand	Spaghetti XXL, Spaghetti, Spice & Candy, Havane - Uni, Pastille - Draft
Dimensional stability	EN 434	Length + width < 0.10%		
Reaction to fire	EN 13501-1	B, s1 on any A2 _s or A1 _s substrate C, s1 on any derivative wood substrate		
Static indentation	ISO 24343-1 - EN 433	0.03mm		
Castor chair	ISO 4918 - EN 425	No damage		
Furniture leg	EN 424	No damage		
Curl resultant to heat	EN 434	≤ 8 mm		
Electrostatic properties	EN 1815 EN 1081 EN 14041	< 2 kV R1 > 10 ⁹ Ω Antistatic on concrete		
Hygiene	-	Does not contribute to infection spreading		
Chemical resistance	ISO 26987 - EN 423	High resistance		
Thermal resistance	EN 10456	0.02 m² K/W		
Underfloor heating		Suitable		
Light fastness	EN ISO 105-802	≥ 6		
Slip resistance	DIN 51130 EN 13893	R9 μ ≥ 0.3		
Colours		12	9	Spaghetti XXL: 2 - Spaghetti: 8 Spice & Candy: 18, Havane: 5 - Uni: 4, Pastille: 2 - Draft: 6

The above information is subject to modification for the benefit of further improvement (06/12).

For more detailed technical information, please contact Tarkett. Please follow Tarkett's installation and maintenance instructions, included on the packaging, carefully.



According to European Classification
ISO 10874 - EN 685
TX Evolution



According to European Classification
ISO 10874 - EN 685
Accent Evolution



WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 Belgium: Tarkett France Belux – Tel. +32 16 35 98 80 Denmark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 5406 5870 France: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 Germany: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt – Tel. +49 62 33 810 Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 Italy: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 Luxembourg: Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 Netherlands: Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland – Tel. +31 76 57 80 760 Norway: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 Spain: Tarkett Floors S.L. – Tel. +34 91 358 00 35 Sweden: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 Switzerland: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz – Tel. +41 043 233 79 24 Turkey: Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 United Kingdom: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 Czech Republic: Tarkett France SAS, org. slozka – Tel. +420-271 001 602 Hungary: Tarkett France SAS – Tel. +36 1 437 8150 Poland: Tarkett Polska Sp. z o.o. – Tel. +48 22 639 31 68 Russian Federation: ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 Slovakia: Tarkett France SAS, org.zlozka – Tel. +421 248 291 317 South East Europe: Tarkett Trade d.o.o. – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 Ukraine: Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21 **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 Hong Kong: Tarkett Asia Pacific Ltd. – Tel. +852 2511 8716 India: Tarkett France (India Branch) – Tel. +91 11 4352 4073 South East Asia: Tarkett Asia Pacific Ltd – Tel. +65 97 57 36 45 **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 Israël: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 Canada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett Fadamac – Tel. 55 12 3954 7108 Other countries: Tarkett America Latina – Tel. +55 11 3047 7200 Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur – Tel. 54 11 48 06 74 28 / 54 9 11 44 46 88 82 Colombia - Panama - Caribbean: Tarkett Latam Andina - Tel. 57 1 759 5781 / 57 312 273 1566 Bolivia - Ecuador - Paraguay - Peru: Tarkett Latam Sur Oeste - Tel. 55 11 3047 7233 Mexico/Central America: Tarkett Latam Mexico - Tel. 52 735 35 63 918 / 52 55 51 07 9524

HETEROGENT
VINYL GULV
MED TOPCLEAN XP
**Optikk Compact
og Acoustic,**

**Accent Excellence 80,
Tapiflex Excellence 65**

Vedlikeholds instruksjoner

Moderne daglige rengjøring av areal har som mål å redusere våt rengjøringsprosedyrer og erstatte dem med tørre renhold metoder. For eksempel bruk av sentralt hvitvaskede mopper og bredt program av egnede maskiner. Dette gjør arbeidet mer effektivt og lettere for rengjøringspersonalet, og minimerer miljøpåvirkning. Mindre rengjøringskjemikalier og mindre ferskvann benyttes.

Generelle råd

- Rengjør gulvbelegget regelmessig, da dette er mer kostnadseffektivt og hygienisk enn sporadiske nullstilling av gulv.
- Følg alltid doseringen nøye.
- Tørk opp fett og sølt olje umiddelbart, da det kan skade overflaten.
- Vinyl gulv kan skades av løsemidler.
- Svarte gummihjul og gummiføtter kan misfarge gulvbelegg. Alle stoler og bord ben skal ha gode beskyttelser ned mot gulvbelegget.
- Filtknotter anbefales ikke i kommersielle bygg, hard plast foretrekkes.
- Husk at lyse farger trenger hyppigere renhold.

Forebyggende behandling



Inngangspartimatter

Omtrent 80 % av overflaten smuss som må rengjøres er hentet inn utenfra. Og 90 % av tilsmussingen kan unngås ved hjelp av en effektiv og riktig dimensjonert inngangsmatte.

Mindre skitt som kommer inn gjennom inngangen, desto lavere vedlikeholdsbehov.

Daglig og regelmessig renhold



Tørr mopping

Fjern støv og skitt med garn eller mikrofiber mopper eventuelt engangsmopper, tørr eller impregnert. Du kan også bruke en passende kost med myk bust.

ELLER



Støvsuging

For å fjerne støv og løst smuss. Anbefales for store områder



Fuktig mopping

Bruk en mopp fuktet med vann eller vaskemiddel. Det er viktig at vannet ikke lager en film på gulvet. Gulvet bør være tørt etter 15-20 sekunder.

ELLER



Kombinert maskin (for store områder)

Bruk kombinert maskin med fortennet nøytralt vaskemiddel. Hastighet lav 150-250 omdreininger og høyere. Beige / rød pads er vanligvis mest egnet. (sjekk pad guide).



Flekkfjerning

Fjern flekker umiddelbart. Poler flekkene for hånd med en hvit/rød nylon pad og nøytralt vaskemiddel (løsemidler skal ikke brukes). Arbeide fra utsiden av merket mot midten. Skyll og tørk etterpå med rent vann.

Periodisk Rengjøring

Lett tilsmussing



Spray rengjøring + Tørr polering

- Etter tørr mopping, spray rens med nøytralt vaskemiddel (rød pad). Anbefalt hastighet 300-1000 omdreininger.

Mye tilsmusset



Maskin skuring + Våt støvsuging

- Påfør et rengjøringsmiddel (ganske sterk, pH 10-11, etter fortykning) til gulv å la virke i 5-10 min.
- Rengjør gulvet med en skuremaskin med rød pad.
- Sug opp det skitne vannet umiddelbart.
- Skyll med rent vann og la gulvet tørke.

Om nødvendig



Dry buffing

Tørr poler for å gjenopprette overflaten glans. Hvite - beige pads er å anbefale. Egnert hastighet: 500-1000 omdreininger.



TopClean XP overflate behandling

TopClean X-treme overflate behandling er basert på en PUR overflate forsterket med aluminium oksid. Det sikrer et meget godt og rimelig vedlikehold – ingen voks, ingen polish, for livet!

Hold arbeidsplassen ren

Beskytt gulvet med tykt papir eller annet under byggeperioden. Etter installasjon bør gulvet rengjøres med støvsuger, feies eller bruk av fuktige mopper for å fjerne bygningstøv og løst smuss. En kombinert gulvvaskemaskin med børster renser store områder svært effektivt. bruk vaskemiddel med lav pH (3-5).

Om du har spørsmål, vennligst ta kontakt med din Tarkett selger for nærmere informasjon.

BYGGRENGJØRING AV VINYLGULV

Byggrenngjøring skal utføres når håndverkerne er ferdig med de respektive arbeider i bygget. Arbeidene anbefales utført av profesjonelt rengjøringspersonale, for å oppnå et optimalt resultat. Stans smusset ved inngangen. Solide avtørkingssoner forenkler og reduserer vedlikeholdet. Beskytt gulvet i byggeperioden. Det forenkler byggrenngjøringen, og risikoen for skader på gulvmaterialet reduseres.

Tarkett vil generelt anbefale følgende arbeidsomfang:

1. Dekkpapir/-plast fjernes.
2. Støvsug med industristøvsuger.
3. Rengjøringsvann tilsettes nøytralt rengjøringsmiddel, pH 7,0 - 8,5. Oljeholdig smuss fjernes med tilsetning av fettløsende rengjøringsmiddel i vannet. Sterkt tilsmussede gulv kan rengjøres med grovrenngjøringsmiddel tilsatt vannet. Benyttes skuremaskin for å løse smuss, brukes rød eller hvit pad.
4. Rengjøringsvann legges ut med lavtrykkssprøyte på små arealer, 10 - 15 m². Rengjør med mopper som skiftes ofte!
5. Etter gjennomført rengjøring skylles gulvene med rent vann 1 - 2 ganger.

NB! Det er viktig å skylle for å få bort fint smuss, slik som sementstøv og gipsplatestøv. Denne type smuss i kombinasjon med rester av rengjøringsmiddel, vil kunne gi en overflate som blir vanskelig å behandle, dersom en velger bruk av spraypolering eller polish.

Gulvene er nå klare til førstegangsbehandling. Behandling av gulvene bør utføres av byggets faste rengjøringspersonale eller innleid rengjøringsbyrå. Se rengjøringsanvisning for det enkelte produkt.

Vinylgulv med PUR gir valgmuligheter m.h.t. startbehandling og fremtidig vedlikehold. Vurder byggets bruk og velg metode, eller kombinasjoner av disse:

1. Tørrpolering med highspeed påsatt rød- eller naturpad.
2. Spraypolering med highspeed påsatt rød- eller naturpad. Spraypolish påføres med lavtrykkssprøyte.
3. Spraypolish kan også legges ut med polishutlegger, eventuelt blandes spraypolish med 50/50 vann. La tørke før tørrpolering.
4. Velger man å påføre polish i 1-2 strøk må det påregnes senere oppskuringer og fornying av polishhinnen.

Vinyl uten PUR skal polishbehandles.

Bruk metode 4 som startbehandling.

NB! Rengjøringsmiddel skal doseres etter middelleverandørens anvisning.

KOMMENTARFELT

Type belegg:

Hvor er belegget lagt:

Jobben er utført av:

Dato:



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE