

SNEKKERSPARKEL

Produktbeskrivelse

Bostik Snekkersparkel er en ferdigblandet, meget finkornet akrylatsparkel.

Anvendelsesområde

Bostik Snekkersparkel er en finkornet akrylatsparkel, for sparkling av spikerhull, sprekker i tre og annet trearbeide inne. Har meget god vedheft og er lett slipbar. Kan

brukes til bred-sparkling på større flater.

Arbeidsbeskrivelse

Forbehandling:
Malte flater vaskes, grunnes eller slipes. Nytt treverk bør grunnes. Metallflater korrosjonsbeskyttes. Sliping og overmaling av sparkelmasse kan utføres etter 1 time.

Påføring:

Påføres for hånd med stålsparkel.

Arbeidsbeskyttelse

Produktets inneholde er, i følge gjeldende lover og regler, ikke klassifisert som helseskadelig. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.

Tekniske data

| | |
|----------------|---|
| Fyllstoff : | Dolomitmarmor. |
| Kornstørrelse: | 0-0,03 mm. |
| Bindemiddel: | Polymerdispersjon |
| Vedheft: | > 5 kp/ cm ² på behandlet tre. |
| Fortynning: | Vann. Skal normalt ikke fortynnes. |
| Rengjøring: | Verktøy rengjøres i vann. |
| Densitet: | 1,8 kg/l . |
| Tørketid: | 1 -3 timer ved 20oC. Tørketiden kan variere kraftig avhengig av sjikt-tykkelse temperatur, luftfuktighet og underlaget. Anbefalt arbeidstemperatur er +5°C til +35 °C |
| Lagring: | 1 år i uåpnet forpakning .Skal lagres mørkt og frostfritt. Lagrings-temperaturen bør være jevn, ca + 15 °C. |