

SNEKKER/HURTIGSPARKEL

Produktbeskrivelse

Bostik Snekkersparkel er en ferdigblandet, meget finkornet akrylatsparkel.

Anvendelsesområde

Bostik Snekkersparkel er en finkornet akrylatsparkel, for sparkling av spikerhull, sprekker i tre og annet trearbeide inne. Har meget god vedheft og er lett slipbar. Kan brukes til bred-

sparkling på større flater.

Arbeidsbeskrivelse

Forbehandling:

Malte flater vaskes, grunnes eller slipes. Nytt treverk bør grunnes.

Metallflater korrosjonsbeskyttes. Sliping og overmaling av sparkelmasse kan utføres etter 1 time.

Påføring:

Påføres for hånd med stålsparkel.

Arbeidsbeskyttelse

Produktets inneholde er, i følge gjeldende lover og regler, ikke klassifisert som helseskadelig. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.

Tekniske data

Fyllstoff :

Dolomitmarmor

Kornstørrelse:

0-0,03 mm.

Bindemiddel:

Polymerdispersjon

Vedheft:

> 5 kp/ cm² på behandlet tre.

Fortynning:

Vann. Skal normalt ikke fortynnes

Rengjøring:

Verktøy rengjøres i vann.

Densitet:

1,8 kg/l .

Tørketid:

1 -3 timer ved 20°C. Tørketiden kan variere kraftig avhengig av sjikt-tykkelse temperatur, luftfuktighet og underlaget. Anbefalt arbeidstemperatur er +5°C til +35°C

Lagring:

1 år i uåpnet forpakning .Skal lagres mørkt og frostoffritt. Lagrings-temperaturen bør være jevn, ca + 15 °C



De tekniske data vi henviser til, også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.