

GLASIL VINDUSKITT

Produktbeskrivelse

Glasil Super Vinduskitt er et elastisk vedlikeholdsfritt kitt med optimal vedheft til glass, metall og tre (både behandlet og ubehandlet). Primer behøves ikke.

Anvendelsesområde

For kittfalsen i så vel nylagde vinduer som ved omkitting og renovering av gamle vinduer. Tetting ved aluminiumslisten, ved vannbrettblekket etc.

Arbeidsbeskrivelse

Nye vinduskammer:

Bostik GLASIL SUPER VINDUSKITT kan anvendes uten primer på såvel ubehandlede som laserte impregnerte og malte trekammer.

Gamle vinduskammer:

Alt løst sittende kitt fjernes med et skarpt

verktøy for eksempel et stemjern. Rengjør falsen med Rødsprit.

Der gammelt kitt sitter fast, skraper man bort 23 mm av kittet nærmest glasset og ved falsens ytre del. Da får Bostik GLASIL SUPER VINDUSKITT optimalt feste både mot glasset og mot trevirket.

Påføring ved omkitting og ved ny påføring:

Bostik GLASIL SUPER VINDUSKITT påføres i kittfalsen direkte fra patronen med Bostik håndspøyte H14, H40, H45, trykkluftspøyte T16X, T28X eller Panasonic Batterisprøyte.

Ved påføring av 0,6 liters pølser anvendes

Bostik håndsprøyte H2, H12, Bostik

trykkluftssprøyte T22X eller Panasonic

batterisprøyte. Anpass plastmunnstykkets

diameter til kittfalsens bredde. Ved omkitting

påføres massen ovenpå den gamle fast

sittende kittfalsen i et ca 2 mm tykt lag og da

med kontakt mellom trefalsens ytre del og

glasset. Ved nykitting skal kittfugen danne en trekant mellom karmen og glasset.

Det er viktig at Bostik GLASIL SUPER VINDUSKITT får ordentlig kontakt med både bufalsen og glasset. Ved behov kan kittfalsen etterglattes med en fugepinne eller kittkniv dypet i en svak såpeløsning.

Rengjøringsmiddel: White Spirit

Påføringstemperatur for Bostik GLASIL SUPER VINDUSKITT er 1025°C.

Arbeidsbeskyttelse

Produktet er ikke klassifisert som helseskadelig eller brannfarlig

For ytterligere informasjon, produktdatablad (sikkerhetsdatablad).

Tekniske data

Shore A hardhet:

ca 30

Herdesystem:

Herder med luftens fuktighet

Skinndannelsestid:

30-60 minutter avhengig av luftens fuktighet

Egenvekt:

ca. 1,5 kg/l

Farge:

Offwhite

Vedheft:

God mot glass, eloksert aluminium, plastbelagt stål, PVC og tre.

Overmalbar:

Ja, men for nylagde fuger kan alkyd-/olje maling tørk forsinkes noen døgn -test anbefales

UV og værbestandighet:

Ekstrem god

Ekstruderbarhet 4 bar og 4 mm munnstykke:

<200 g/min

100% Modul (DIN 53504-S2):

ca. 0,8 MPa

Bruddforlengelse (DIN 53504-S2):

ca. 230%

Bruddstyrke (DIN 53504-S2):

ca. 1,5 MPa

Lagringsbestandighet:

18 måneder