



Granit Acoustiflor

Produktbeskrivelse:

Granit Acoustiflor er en 4 mm banevare som består av Granit homogen vinyl med skum og folie på baksiden. Skummet gir gulvet mykhet, mens folien gir gulvet stabilitet og god gjenreisning av inntrykksmerker. Overflaten er forsterket med PUR for lettere renhold.

Bruksområde:

Belegget er utviklet for miljøer med krav til lydkomfort, gangkomfort, slitestyrke og renhold. Naturlige bruksområder vil være; offentlige miljøer som skoler, barnehager, kontor, sykehjem og andre gulv der det stilles krav til gangkomfort og god trinnlydisolasjon.

Spesifikasjoner

	Målenorm	Resultat		Målenorm	Resultat
Antall design		1	Branntest	IMO 653 (16)	OK til 15.02.2006
Antall farger		12	Branntest	NT-Fire 007	Kl. G
Rull-bredde	EN 426	200 cm	Lysbestandighet	EN20105-B02	≥6
Rull-lengde	EN 426	25 lm	Varmeledningsevne	DIN 52612	0,034 m ² k/w
Totaltykkelse	EN 428	4,0 mm	Trinnlydsdemping	ISO 717/2	ΔLw 15 dB
Slitesjikt m/ PUR	EN 429	1,5 mm	Kjemikaliebestandig.	EN 423	GOD
Vekt pr. m ²	EN 430	3,9 kg/m ²	Elektrisk motstand	DIN 51953	ca. 10 ¹⁰ Ω
Slitasjemotstand	EN 660-1	≤ 0,15mm	Motst. rullende hjul	EN 425	OK
Dimensj.stabilitet	EN 434	-	Emisjon / avgassing	EF/ 4 uker	≈ 33 μg/m ² xh
Motstand inntrykk	EN 433	< 0,20 mm	Emisjon / avgassing	EF/ 26 uker	≈ 25 μg/m ² xh

Legging:

Granit Acoustiflor kan legges på alle gulv som er tørre, rene, plane og med tilfredsstillende stabilitet. Før legging skal fuktigheten måles i undergulvet, konf. NS 3420. Se også tabell under. **Belegget skal endesnues.** Granit er et meget fleksibelt vinylbelegg og har derfor gode legge-egenskaper. Ved legging av flere ruller, skal rullene sorteres og legges i rekkefølge. Det skal anvendes gulvlim anbefalt for vinylbelegg. Skjøtene skal sveises med sveisetråd fra Tarkett Sommer - som leveres i tilpassede farger. Se også generell leggearvisning for vinylbelegg.

Renhold:

For renhold brukes nøytrale vaskemidler (Ph 7-8). Ettersom belegget har PUR overflate, behøver man normalt ikke bruke polish. Ved valg av lyse farger, må renholdet tilpasses. **Grønnsåpe skal ikke brukes.** Overflatetemperatur ved undergulvsvarme bør ikke overstige 30°C, konferer trykksaken « Fakta om vinyl ». Se egen renholdsanvisning for Granit Acoustiflor og byggregjøringsanvisning for vinyl.

Restfuktighet i undergulv før legging

Gulvtype	Målemetode	Betong	Målemetode	Sponplate	Trefiberpl.	Kryssfiner	V.fast spon
m/ varme	RF - måling	< 75%	Motstandsmåling	7%	7%	13%	7%
u/ varme	RF - måling	< 90%	Motstandsmåling	12%	9%	15%	11%



Tarkett Sommer

INNHALDSDEKLARASJON

Gulvmateriale vinyl og linoleum

Leverandør: Tarkett Sommer AS

Produkt: Granit 2,0 mm

Komponenter	Spesifikasjon	vekt %	g/m ²
Bindemiddel	PVC	47	1440
Mykner	DINP	17	530
Stabilisator	Ba-Zn stabilisator** Epoxidert soya bønn olje	<1 <u><1</u> <2	<40
Fyllstoff	Minerale fyllstoff	32	990
Pigmenter brukt i kolleksjonen	Titandioxid Andre pigmenter, se under*	2 <u>≤ 0,1</u> 2	60
Andre komponenter	Polyuretan **	<1	<30

Øvrig informasjon

*) I tillegg brukes følgende pigmenter for oppnå forskjellige farger:

Farge Index: Publisert av The Society of Dyers and Colourists, Dinhouse, Piccadilly, Bradford, Yorkshire, England.

C.I. Red 144 C.I. Blue 15: 1 C.I. Black 7
C.I. Yellow 83 C.I. Green 7 C.I. Violet 23

**) Den eksakte sammensetning angis ikke med hensyn til konkurrenter. Vi formidler kontakt med produsent om ønskelig.