

# FIX TAC

## Produktbeskrivelse

Beskrivelse av produktet

FixTac er et vannbasert fikseringslim fritt for lettflyktige løsningsmidler med en lettpåført konsistens. FixTac oppfyller klasse EC I

## Anvendelsesområde

FixTac er et fikseringslim med tapeeffekt for tekstil- og PVC-belegg på gulv. Underletter bytte av gulvbelegg. Fungerer både på sugende og tette underlag. Kan også brukes til skjøteløs belegging av PVC materialer opp til 20 m<sup>2</sup>.

## Arbeidsbeskrivelse

Følg i første rekke materialprodusentens anvisninger. Opplysningene under utgjør kun kompletterende opplysninger til selve limingen.

Liming på sugende underlag.

1. Underlaget skal være rent, fritt for støv og være sugende. Ved liming mot betongunderlag må fuktinnholdet ikke overstige de angitte maks verdiene som angies i NS 3420. Lim, belegging og underlag bør ha en temperatur +18 til +25°C. Luftfuktigheten bør være 30 - 70% RF.

2. Limet påføres med rull eller limsparkel. La limet tørke til en transparent klebrig limfilm. Tørketid ca 15-30 minutter.

3. Legg ned flisen/belegget så snart limet har tørket. Press/gni ut all luft under gulvmaterialet. For best resultat bør en valse benyttes.

4. Kontroller at tapeeffekten mellom lim og belegg er god.

Liming på ikke sugende underlag.

1. Underlaget skal være rent, fritt for støv og fritt for voks og polish. Det er også viktig at f.eks. PVC-belegg som skal belegges har bra

vedheft mot underlaget.

2. Limet påføres med rull eller limsparkel. La limet tørke til en transparent klebrig limfilm. Tørketid ca 30-45 minutter.

3. Legg ned flisen/belegget så snart limet har tørket. Press/gni ut all luft under gulvmaterialet. For best resultat bør en valse benyttes.

4. Kontroller at tapeeffekten mellom lim og belegg er god.

## Arbeidsbeskyttelse

Miljø og helse

Produktets innhold er, ifølge gjeldende Lovbestemmelser, ikke klassifisert som helse- eller brannfarlig.

For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatabladet.

## Tekniske data

### Egenskaper før påføring

Limtype:	Polymerbasert fikseringslim
Farge:	Hvit
Konsistens:	Tyntflytende
Densitet:	ca 1 kg/liter
Tørkestoffinnhold:	ca 50 %
Løsningsmiddel:	Vann
Brannfare:	Ikke brannfarlig
Arbeidsforhold:	+18 til 25°C og 30 -70% RF.
Forbruk:	5-10 m <sup>2</sup> /liter avhengig av underlag og belegg.
Tørketid:	15-45 minutter. Montering og ventetid avhengig av temperatur, luftfuktighet og underlag.
Lagring:	1 år i tett forpakning og ved +5°C til +30°C.
Forpakning:	10 liters spann
Rengjøring:	Vann før limet har tørket. Tørket lim og verktøy rengjøres med Bostik Lim- og Penselvask

### Egenskaper etter påføring

Farge:	Transparent
Limoverflate:	Klebrig

## Bostik A/S

Leif Weldingsvei 10, NO-3208 Sandefjord  
Tel. 69 19 06 00  
A company of TOTAL  
[www.bostik.no](http://www.bostik.no)

## Ansvarsfraskrivelse

De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.