


Essence .



Preliminær produktbeskrivning enligt EN 1307


Produksjonmetode	ISO 2424	Tuftet 1/10 "	
Utseende	ISO 2424	Løkke	
Farge metode		Gjennom farget	
Bredde	cm	400	
Primær bagside	ISO 2424	Polypropylene vevet + klippe	
Sekundær bagside	ISO 2424	Polypropylene vevet - Sandwich Backing	
Struktur fiber sammensetning	ISO 2424	BCF Poliamid 6	
Total tykkelse	ISO 1765	mm	6.1
Fiber tykkelse	ISO 1766	mm	3.2
Total vekt	ISO 8543	g/m ²	2140
Total fiber vekt	ISO 2424	g/m ²	550
Kuttet struktur vekt	ISO 8543	g/m ²	310
Struktur tetthet	ISO 8543	g/cm ³	0.097
Tuft antal	ISO 1763	/dm ²	1580
Måling av kroppspænding	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vertikal motstand	ISO 10965	Ohm	-
Horisontal motstand	ISO 10965	Ohm	-
Bruksområde	EN 1307	33 Erhverv - kraftig bruk	
Luksus klasse	EN 1307	LC 1	
Trinnlyddemping ΔL _w	ISO 10140	dB	28
Lyd absorbering	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.00 0.05 0.10 0.25 0.50 0.55
Støy reduksjon	ISO 354	α _w	0.20
Varmegjennomgangsmotstand	ISO 8302	m ² .K/W	≤ 0,17
Brandklass	EN 13501-1	Bfl - s1 (limt testet)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	8081DEEE	





EN 14041
0493-CPR-0003


Produceret av:
Tarkett BV
Parallelweg 14
NL - 5051 HG Goirle




































Gulvbelegningsprodukter fra Tarkett skal installeres i henhold til DESSO installasjonsveiledninger og gjeldende standarder. En effektiv og regelmessig rengjøring og vedlikeholdsplan er basis for at bibeholde et flot utseende av gulvet. Tarkett's gulv produkter må kun anvendes som gulvbelegning. Bemerk: Tarkett forbeholder seg retten til å endre denne spesifikasjonen uten varsel; Endringer er underlagt normale produksjonstoleranser.. Se den seneste versjon av spesifikasjonene på www.desso.com

NO-20180831