



Erstatter: 2007-07-01

Dato: 2012-06-05

New Start 3428

New Start 3428 er et spesiallim for non-woven underlagsduk som gir slette underlag for eksempel over glassfiberstrie. Dette i stedet for å helsparkle underlaget. Limet har spesielt høyt tørrstoffinnhold. Ved påføring i tilstrekkelige mengder vil limet derfor fylle opp ujevnheter i underlaget.

- Til veggfornyere produkter
- Anbefales av Borge og Storeys
- Høyt tørrstoff innhold

TEKNISK DATA

Basis:	Akryl copolymer
Egenvekt:	Ca 1470 kg/m ³
Emballasje:	5 liter
Farge:	Hvit/Lys beige
Tørrstoff:	Ca 75 %
Løsemiddel:	Vann
Konsistens:	Tykk tiksotrop
PH:	ca 7,6
Påføringstemp:	min +15 °C
Påføringsverktøy:	Langhåret maler rulle eller limspreder
Forbruk:	1 ltr til 3-5 m ²
Monteringstid:	0 – 30 min avhengig av underlag, temperatur og luftfuktighet
Rengjøring:	Med såpe og vann før limet er herdet. Tørket lim fjernes med Casco limvask
Oppbevaring:	12mndr. i uåpnet forpakning. Oppbevares frostfritt.

FORBEHANDLING

Underlaget må være rengjort, fritt for støv, smuss, fett, etc. Malte flater vaskes med Casco Grovrent og skylles godt. Dype sår og rifter sparkles med Casco Husfix eller lignende og slipes.

PÅFØRING / OPPSETTING

Påfør limet jevnt på veggen med langhåret rulle og/eller limsparkel. Bruk godt med lim! Grovt, sugende underlag krever mer lim enn fint, glatt underlag. Monteringstid avhengig av temperatur, luftfuktighet og underlag. Sett opp underlagstapetet og stryk godt ut med tapetbørste eller tilstryker slik at all luft blir presset ut. Vask bort alt limsøl med en gang. Bruk svamp og rent vann. Bytt vann ofte i vaskebøtta. La veggen tørke minst 1 døgn før videre arbeidsoppgaver kan gjøres.

HELSE OG MILJØ

Brannfare:	Ikke brannfarlig
Helsefare:	Ikke merkepliktig

For ytterligere informasjon se Sikkerhetsdatablad.



FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker ute-lukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



CASCO SCHÖNOX NORWAY AS
Postadresse:
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Tlf.: +47 67 06 10 90
Web: www.casco.no