

VÅTROMSSPARKEL-LV

Produktbeskrivelse

Bostik Våtromssparkel er en håndsparkel av lettvektstype. Oppfyller meget høye krav mhp. fyllevne. Har en meget god vedheft. Gir minimalt med kryp.

Anvendelsesområde

Bostik Våtromssparkel er velegnet for sparkling av puss, betong, lettbetong og

gipsplater.

Arbeidsbeskrivelse

Forbehandling:

Underlaget skal være fritt for støv, smuss, olje, fett, løse partikler etc.

Påføring:

Påføres for hånd med sparkel.

Arbeidsbeskyttelse

Produktets inneholde er, i følge gjeldende lover og regler, ikke klassifisert som helseskadelig. Fyllstoffet kan føre til iritasjon av øynene ved sliping, bruk derfor beskyttelsesbriller.

For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.

Tekniske data

Farge:

Tonet i henhold til Hus AMA-83.

Fyllstoff :

Dolomitmarmor og lettfiller.

Kornstørrelse:

0-0,15 mm.

Bindemiddel:

Cellulosederivater, polymerdispersjon

Vedheft:

> 5 kp/ cm² på slett betong

Fortynning:

Vann. Skal normalt ikke fortynnes

Rengjøring:

Verktøy rengjøres i vann.

Densitet:

1,1 kg/l.

Tørketid:

Ca 1 time/ 1 mm sjikt ved 20°C og 50 % RF.
Tørketiden kan variere kraftig avhengig av sjikt-tykkelse, temperatur, luftfuktighet og underlaget. Anbefalt arbeidstemperatur er +5°C til + 35 °C

Lagring:

1 år i uåpnet forpakning .Skal lagres mørkt og frostfritt.
Lagrings-temperaturen bør være jevn, ca + 15 °C.