

BYGGRENGJØRING AV VINYLGULV

Byggrensjøring skal utføres når h ndverkerne er ferdig med de respektive arbeider i bygget. Arbeidene anbefales utført av profesjonelt rengj ringspersonale, for   oppn  et optimalt resultat.

Tarkett vil generelt anbefale f lgende arbeidsomfang:

1. Dekkpapir/-plast fjernes.
2. St vsug med industrist vsuger.
3. Rengj ringsvann tilsettes n ytralt rengj ringsmiddel, pH 7,0 - 8,5. Oljeholdig smuss fjernes med tilsetning av fettl sende rengj ringsmiddel i vannet. Sterkt tilsmussede gulv kan rengj res med grovrengj ringsmiddel tilsatt vannet. Benyttes skuremaskin for   l sne smuss, brukes r d eller hvit pad.
4. Rengj ringsvann legges ut med lavtrykksspr yte p  sm  arealer, 10 - 15 m². Rengj r med mopper som skiftes ofte!
5. Etter gjennomf rt rengj ring skylles gulvene med rent vann 1 - 2 ganger.

NB! Det er viktig   skylle for   f  bort fint smuss, slik som sementst v og gipsplatest v. Denne type smuss i kombinasjon med rester av rengj ringsmiddel, vil kunne gi en overflate som blir vanskelig   behandle, dersom en velger bruk av spraypolering eller polish.

Gulvene er n  klare til f rstepangsbehandling. Behandling av gulvene b r uf res av byggets faste rengj ringspersonale eller innleid rengj ringsbyr . Se rengj ringsanvisning for det enkelte produkt.

Vinylgulv med PUR gir valgmuligheter m.h.t. startbehandling og fremtidig vedlikehold.

Vurder byggets bruk og velg metode, eller kombinasjoner av disse:

1. T rrpolering med highspeed p satt r d- eller naturpad.
2. Spraypolering med highspeed p satt r d- eller naturpad. Spraypolish p f res med lavtrykksspr yte.
3. Spraypolish kan ogs  legges ut med polishutlegger, eventuelt blandes spraypolish med 50/50 vann. La t rke f r t rrpolering.
4. Velger man   p f re polish i 1-2 str k m  det p regnes senere oppskuringer og fornying av polishinnen.

Vinyl uten PUR skal polishbehandles.

Bruk metode 4 som startbehandling.

NB! Rengj ringsmiddel skal doseres etter middelleverand rens anvisning.

RENGJØRINGSANVISNING

NORDIC PLUS

Nordic Plus er et 2,35 mm heterogent vinylbelegg med et slitesjikt på 0,35 mm PVC. Slitesjiktet består av transparent PVC og Top Clean (PUR).

RENGJØRING

Rengjøring av små arealer, som privathus, mindre forretninger og kontorlokaler etc., krever også sin daglige/ukentlig rengjøring, og rengjøringsutstyret er som regel tradisjonelt. Vi vil her gi noen generelle råd.

DAGLIG RENGJØRING

Langkost og klut..

Daglig rengjøring utføres med langkost og klut, som våt metode. Det er viktig å ettertørke med hardt oppvridd klut.

Tørr metode utføres med støvsuger.

Ved bruk av rengjøringsvann tilsettes et nøytralt rengjøringsmiddel med pH 7,0/8,0.



Rengjøringsmidler skal ikke overdoseres da dette kan medføre klebrig overflate, som lett kan gi feste for smuss. Gulvet vil også få en grå hinne som gir et dårlig utseende.

NB! Valg og dosering av rengjøringsmidler skal foretas etter middelleverandørens anvisning.

Unngå bruk av sterke alkaliske midler, som salmiakk og grønnsåpe. Nøytrale rengjøringsmidler finnes i forretningene som oppvaskmiddel og som spesielle gulvrenngjøringsmidler.

PERIODISK RENGJØRING

I private hjem er det unødvendig å polishbehandle (bone) vinyl.

Derimot kan dette anbefales på sterkt trafikkerte arealer, og der hvor det samtidig er brukt lyse farger. Arbeidet utføres som følger:

1. Grundig oppskuring med vann tilsatt oppskuringsmiddel.
2. Oppskuringsvann fjernes. Skyll 2 ganger med rent vann.
3. Gulvene skal være tørre før polishbehandlingen.
4. Påfør 2-3 strøk polish. Husk tørketid mellom hvert strøk.
5. Ved reetablering og flekkboning, unngå påføring av polish på ikke-slitte arealer.

Velges polish (boning) skal det ved senere daglig rengjøring ikke brukes grønnsåpe og salmiakk.

FLEKKER

Type

Kaffe, te, sjokolade, bærsaft, melk, øl, vin.

Fargebånd, carbonpapir, kulepenn, tusj.

Asfalt, fett, olje, hælmerker, skokrem.

Blod.

Urin.



NB! Etter flekkfjerning rengjøres med rengjøringsvann.

Middel

Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel eller salmiakk.

Rødsprit.

White-spirit.

Kaldt vann tilsatt salmiakk.

Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel.

INNGANGSPARTIER

Inngangspartier/vindfang skal ha effektive mattepartier for å redusere tilførsel av smuss inn i bygningen.

GENERELT

NB! Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton, cellulosefjerner og ved jevnlig bruk av skurepulver. Ved varig kontakt med gummi kan vinylgulv misfarges. Ved langtidspåvirkning av varme over 30° C kan misfarging av gulvbelegg forekomme. Vinylgulv skades normalt ikke av white-spirit, rødsprit, parafin eller kloroten.

BYGGRENGJØRING, SE EGEN ANVISNING.

Tarkett AS Postboks 500 – Brakerøya, N-3002 Drammen. Besøksadr.: Omstedgata 2, N-3012 Drammen.

Telefon: +47 32 20 92 00 – Telefax: +47 32 20 92 01 – E-mail: info.norway@tarkett.com

http://www.tarkett.no – Org.nr.: NO 957854966 MVA