



**Tarkett Sommer**

## **BYGGRENGJØRING AV VINYLGULV**

Byggrensjøring skal utføres når h ndverkerne er ferdig med de respektive arbeider i bygget. Arbeidene anbefales utf rt av profesjonelt rengj ringspersonale, for   oppn  et optimalt resultat.

Tarkett Sommer vil generelt anbefale f lgende arbeidsomfang:

1. Dekkpapir/-plast fjernes.
2. St vsug med industrist vsuger.
3. Rengj ringsvann tilsettes n ytralt rengj ringsmiddel, pH 7,0 - 8,5. Oljeholdig smuss fjernes med tilsetning av fettl sende rengj ringsmiddel i vannet. Sterkt tilsmussede gulv kan rengj res med grovrengj ringsmiddel tilsatt vannet. Benyttes skuremaskin for   l sne smuss, brukes r d eller hvit pad.
4. Rengj ringsvann legges ut med lavtrykksspr yte p  sm  arealer, 10 - 15 m<sup>2</sup>. Rengj r med mopper som skiftes ofte!
5. Etter gjennomf rt rengj ring skylles gulvene med rent vann 1 - 2 ganger.

**NB! Det er viktig   skylle for   f  bort fint smuss, slik som sementst v og gipsplatest v. Denne type smuss i kombinasjon med rester av rengj ringsmiddel, vil kunne gi en overflate som blir vanskelig   behandle, dersom en velger bruk av spraypolering eller polish.**

Gulvene er n  klare til f rstegangsbehandling. Behandling av gulvene b r utf res av byggets faste rengj ringspersonale eller innleid rengj ringsbyr . Se rengj ringsavvisning for det enkelte produkt.

Vinylgulv med PUR gir valgmuligheter m.h.t. startbehandling og fremtidig vedlikehold.

Vurder byggets bruk og velg metode, eller kombinasjoner av disse:

1. T rrpolering med highspeed p satt r d- eller naturpad.
2. Spraypolering med highspeed p satt r d- eller naturpad. Spraypolish p f res med sprayapparat montert p  maskin eller lavtrykksspr yte.
3. Spraypolish kan ogs  legges ut med polishutlegger, eventuelt blandes spraypolish med 50/50 vann. La t rke f r t rrpolering.
4. Velger man   p f re polish i 1-2 str k m  det p regnes senere oppskuringer og fornying av polishinnen.  
Vinyl uten PUR skal polishbehandles. Bruk metode 4 som startbehandling.

**NB!** Rengj ringsmiddel skal doseres etter middelleverand rens anvisning.






## RENGJØRINGSANVISNING

### OPTIMA

Optima er et 2,0 mm homogent vinylbelegg med 3-dimensjonalt mønster. Overflaten er behandlet med polyuretan (PUR). Optima tilfredsstiller myndighetenes krav til vanntett belegg i våte rom etter NS 3860.

### RENGJØRING

Rengjøring i offentlige miljøer varierer fra sted til sted. Derfor må rengjøringsrutinene tilpasses hvert enkelt bygg. Vi vil her gi en generell rengjøringsanvisning, som kan brukes som rettleiding.

<p><b>DAGLIG RENGJØRING</b></p> <p><b>Fukt- eller tørrmopping.</b> Optima gir gjennom sin PUR- overflate muligheter til kombinasjon av fukt- og tørrmopping. Frekvensene vil variere fra bygg til bygg, alt etter gjeldende rengjøringsrutiner for bygget. På sterkt trafikkerte arealer som inngangspartier, forretninger etc. kan våtmopping benyttes, med derpå ettertørring med tørrmopp. Ved bruk av rengjøringsvann tilsettes et rengjøringsmiddel, pH 7,0/8,0.</p>  <p><b>Maskinelt.</b> På store åpne arealer kan det i den daglige rengjøring benyttes Combimaskin. Bruk rød eller naturpad. Myke børster kan også brukes. Rengjøringsvann tilsettes et nøytralt rengjøringsmiddel, pH 7,0/8,0.</p>  <p><b>Rengjøringsmidler</b> skal ikke overdoseres da dette kan medføre klebrig overflate, som lett kan gi feste for smuss. Gulvet vil også få en grå hinne som gir et dårlig utseende. NB! Valg og dosering av rengjøringsmidler skal foretas etter middelleverandørens anvisning.</p>	<p><b>PERIODISK RENGJØRING</b></p>  <p>Periodisk rengjøring i form av oppskuring og påføring av polish, skal normalt ikke være nødvendig på Optima. Behandling med spraypolish og highspeed maskin skal være tilstrekkelig. Tørrpolering utføres med highspeed maskin påsatt rød eller naturpad. I kombinasjon med hvit nylonpad kan spraypolish brukes for å gi gulvet mer glans. Rens/polering med highspeed maskin utføres med rød eller naturpad. Gulvet påføres rengjøringsvann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, med sprayapparat eller spraykanne. Frekvens for tørrpolering og rens/polering etter behov. <b>NB! Før bruk av highspeed maskin skal gulvene rengjøres.</b> Før behandling av gulv med varmekabel, skal kablene være utkoblet i 2 - 3 døgn. Etter utført behandling skal kablene først slås på etter minimum 1 døgn. Dette for å unngå krakelering av polish-/pleiemiddel. Ved bruk av lyse farger i sterkt trafikkerte arealer kan polishbehandling være nødvendig. Arbeidet utføres som følger:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Grundig oppskuring med maskin. Vann tilsatt oppskurings- middel.</li><li>2. Oppskuringsvann fjernes. Skyll 2 ganger med rent vann.</li><li>3. Gulvene skal være tørre før polishbehandlingen.</li><li>4. Påfør 2-3 strøk polish. Husk tørketid mellom hvert strøk.</li><li>5. Ved reetablering og flekkboning, unngå påføring av polish på ikke-slitte arealer.</li></ol> 
<p><b>FLEKKER</b></p> <p><b>Type</b> Kaffe, te, sjokolade, bærsaft, melk, øl, vin. Fargebånd, carbonpapir, kulepenn, tusj. Asfalt, fett, olje, hælmerker, skokrem. Blod. Urin. NB! Etter flekkfjerning rengjøres med rengjøringsvann.</p> 	<p><b>Middel</b> Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel eller salmiakk. Rødsprit. White-spirit. Kaldt vann tilsatt salmiakk. Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel.</p>

### INNGANGSPARTIER

Inngangspartier/vindfang skal ha effektive mattepartier for å redusere tilførsel av smuss inn i bygningen.

### GENERELT

NB! Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton, cellulosefinner og ved jevnlig bruk av skurepulver. Ved varig kontakt med gummi kan vinylgulv misfarges. Ved langtidspåvirkning av varme over 30° C kan misfarging av gulvbelegg forekomme. Vinylgulv skades normalt ikke av white-spirit, rødsprit, parafin og kloroten.

**BYGGRENGJØRING, SE EGEN ANVISNING.**