



1025 SUPERFLOW

TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

PRODUKTBESKRIVELSE

SUPERFLOW er en meget lettflytende avrettingsmasse for tynne sjikt og hurtig legging.

BRUKSOMRÅDE

SUPERFLOW er egnet for avretting av harde underlag som skal belegges med vinyl o.l. Superflow gir en meget jevn og glatt flate og er egnet for boliger og kontor. Ved legging på andre underlag kontakt Bostik.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Underlag: Rengjøring og betingelser ved sparkling: se til at underlaget er fritt for løse partikler og støv, samt urenheter som olje, fett, voks etc. Eventuelt slam slipes eller freses bort. Underlaget skal holde + 10 C □ + 25 C Priming: For bedre vedheft og forhindre hurtig uttørking skal underlaget forbehandles med Bostik Primer 6000 på sugende underlag. På ikke sugende underlag brukes Primer 8000. Blanding: Til 25 kg pulver tilsettes 5.8 l vann. Blandingen utføres med en drill til en klumpfri og lettflytende masse. Vent 2 □ 3 min. og rør om igjen. Bruk vann + 5 C - + 20 C. Ved varmere vann kan det medføre hurtigere uttørking og krakeleringer. Massens temperatur bør ligge mellom + 10 C til + 20 C. Applisering: Massen pumpes eller helles ut på underlaget og flyter selv sammen til en jevn og plan masse eventuelt med en tannet sparkel eller piggrulle. Blandet masse bør brukes innen 15 min. avhengig av temperatur samt underlagets fuktighet og sugsevne. OBS! Ved solbestråling, høy temperatur, sterk ventilasjon eller andre faktorer skal flaten beskyttes mot for hurtig uttørking.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet inneholder sement og er irriterende. For ytterligere informasjon se sikkerhetsdatablad. Produktet inneholder ikke kasein.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Bindemiddel	Spesialsement
Fyllstoff	Natursand, max 0.5 mm
Sjikttykkelse	2 □ 10 mm
Brukstid	ca. 20 min.
Gangbar etter	ca. 3 h avhengig av tempera- tur (min. + 18 C)
Forpakning	25 kg sekk
Lagring	6 måneder tørt, svalt i uåpnet forpakning.
Vedheft	>1.5 MPa
Flate strekkfasthet	>1.5 MPa
Belastning av rullende hjul	RWFC 250N
pH herdet material	ca. 11
Branntekniske egenskaper (EN 13501-1)	A2fl-s I
Rengjøring av verktøy	Umiddelbar med vann
Beleggbar	ca. 24 h i sjikttykkelse opp til 10 mm eller når RF er under tillatt Verde for aktuell belegning.
Forbruk	1.6 kg pr. m2 og mm
Vannmengde	5.8 l / 25 kg produkt
Flyt i blandet masse	155 □ 170 mm (50x22 mm ring)
Trykkholdfasthet	C25
Bøystrekkfasthet	F8

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

