

PRODUKTDATABLAD

Casco[®] Kontaktlim S9 Super

Løsemiddelbasert kontaktlim for materialer som PVC, plastlaminat, gummi, tre, lær og metall

PRODUKTBESKRIVELSE

Løsemiddelbasert kontaktlim for liming av materialer som PVC, plastlaminat, gummi, tre, lær og metall. Spesielt nyttig om det ikke er mulig å legge press på flatene som limes.

BRUKSOMRÅDER

Til liming av:

- PVC (hardplast etc.)
- Plastlaminat
- Gummi (hard)
- Tre
- Lær
- Metall

MERK! Ikke egnet til å lime myk PVC eller myk gummi. Skal ikke benyttes på polyetylen, polypropylen, bitumen eller isopor.

PRODUKTEGENSKAPER

- Hurtigtørkende
- Press ikke nødvendig
- Svært motstandsdyktig mot olje, alkali og vann

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Polykloropren
Forpakning	300 ml og 1 L
Farge	Gulbrun
Holdbarhet	Minst 12 måneder i uåpnet emballasje
Lagringsforhold	Lagres kjølig og frostfritt. Vær nøye med å sette på lokket ordentlig etter bruk.
Tetthet	Ca 850 kg/m ³
Flyktige organiske forbindelser (VOC) innhold	Alifatiske og aromatiske hydrokarboner og aceton (heptan 30–60%, aceton 10–30%)

TEKNISK INFORMASJON

Kjemisk bestandighet	Svært motstandsdyktig mot olje, bensin, alkali og vann
Termisk resistens	-30°C - +75°C (når limfugen er tørket)

Produktdatablad

Casco[®] Kontaktlim S9 Super
November 2020, Versjon 01.01
02051307000000057

PÅFØRINGSINFORMASJON

Forbruk	3–5 m ² /liter (tilsvarer 250–300 g/m ²) avhengig av materialer som limes
Lufttemperatur	+15°C - +25°C
Overflatetemperatur	+15°C - +25°C
Åpen tid	Mellom 15 og 40 minutter

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

BEGRENSNINGER

Produktet er svært brannfarlig. Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. Forsikre deg om at ventilasjonen er god og at avtrekket er tilfredsstillende - også i nærliggende rom.

PÅFØRINGSVEILEDNING

Forbehandling

Flatene skal være rene, tørre, hele og frie for fett, olje og støv. Om nødvendig kan flatene slipes eller avfettes med et løsemiddel.

Forbruk

Limforbruk: 3–5 m²/l når limet påføres på begge flater, avhengig av hvor sugende underlaget er. Svært sugende underlag primes med en blanding av 1 del Casco® Kontaktklim S9 Super og 4 deler Kontaktklim fortynner. Bland limet og legg et tynt lag med blandingen. Flatene påført lim skal se blanke ut etter tørking. Om flatene ser matte ut, er det påført for lite lim. Da må det påføres mer. Myke plaster, tekstiler og lignende porøse materialer kan limes ved påføring av lim på en av flatene. Deretter presses flatene umiddelbart sammen.

Ventetid

Når limet er fingertørt (løsemiddelet skal være fordampet) legges flatene sammen med størst mulig presstrykk. Tørketiden er avhengig av mengden lim benyttet, temperatur og materialene som limes sammen: vanligvis 15–40 minutter. Tette materialer

kan føre til lenger ventetid, da det tar lenger tid for løsemiddelet fordampere.

Gangbar

Etter ca. 48 timer

Merk! Løsemiddelbasert kontaktklim kan føre til fargeendring når det benyttes på lyse plaster. For denne typen materialer eller polystyrenskum bruk Casco Contact i stedet (vannbasert).

PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Påføres med en glatt sparkel eller pensel i et jevn sjikt på begge flater.

RENGJØRING AV VERKTØY

Rengjør verktøy med Casco Kontaktklim fortynner.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelse(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad

Casco® Kontaktklim S9 Super
November 2020, Versjon 01.01
02051307000000057