



Tarkett Sommer

BYGGRENGJØRING AV VINYL Gulv

Byggrensjøring skal utføres når h ndverkerne er ferdig med de respektive arbeider i bygget. Arbeidene anbefales utf rt av profesjonelt rengj ringspersonale, for   oppn  et optimalt resultat.

Tarkett Sommer vil generelt anbefale f lgende arbeidsomfang:

1. Dekkpapir/-plast fjernes.
2. St vsug med industrist vsuger.
3. Rengj ringsvann tilsettes n ytralt rengj ringsmiddel, pH 7,0 - 8,5. Oljeholdig smuss fjernes med tilsetning av fettl sende rengj ringsmiddel i vannet. Sterkt tilsmussede gulv kan rengj res med grovrengj ringsmiddel tilsatt vannet. Benyttes skuremaskin for   l sne smuss, brukes r d eller hvit pad.
4. Rengj ringsvann legges ut med lavtrykksspr yte p  sm  arealer, 10 - 15 m². Rengj r med mopper som skiftes ofte!
5. Etter gjennomf rt rengj ring skylles gulvene med rent vann 1 - 2 ganger.

NB! Det er viktig   skylle for   f  bort fint smuss, slik som sementst v og gipsplatest v. Denne type smuss i kombinasjon med rester av rengj ringsmiddel, vil kunne gi en overflate som blir vanskelig   behandle, dersom en velger bruk av spraypolering eller polish.

Gulvene er n  klare til f rstegangsbehandling. Behandling av gulvene b r utf res av byggets faste rengj ringspersonale eller innleid rengj ringsbyr . Se rengj ringsavvisning for det enkelte produkt.

Vinylgulv med PUR gir valgmuligheter m.h.t. startbehandling og fremtidig vedlikehold.

Vurder byggets bruk og velg metode, eller kombinasjoner av disse:

1. T rrpolering med highspeed p satt r d- eller naturpad.
2. Spraypolering med highspeed p satt r d- eller naturpad. Spraypolish p f res med sprayapparat montert p  maskin eller lavtrykksspr yte.
3. Spraypolish kan ogs  legges ut med polishutlegger, eventuelt blandes spraypolish med 50/50 vann. La t rke f r t rrpolering.
4. Velger man   p f re polish i 1-2 str k m  det p regnes senere oppskuringer og fornying av polishinnen.
Vinyl uten PUR skal polishbehandles. Bruk metode 4 som startbehandling.

NB! Rengj ringsmiddel skal doseres etter middelleverand rens anvisning.



RENGJØRINGSANVISNING

GRANIT ACOUSTIFLOR

Granit er et 2,0 mm tykt homogent vinylbelegg. Overflaten er behandlet med polyurethan (PUR). Granit tilfredsstillter myndighetenes krav til vanntett belegg i våte rom etter NS 3860. Rengjøringsanvisningen gjelder også for Granit Acoustiflor 4 mm


RENGJØRING

Rengjøring offentlige miljøer varierer fra sted til sted. Derfor må rengjøringsrutinene tilpasses hvert enkelt bygg. Vi vil her gi en generell rengjøringsanvisning, som kan brukes som rettleiding.

DAGLIG RENGJØRING

Fukt- og tørrmopping.

Den daglige rengjøring av Granit bør utføres med fuktige mopper. Frekvensen vil variere fra bygg til bygg, og må tilpasses arealenes bruk og de fastsatte rengjøringsrutiner.



På sterkt trafikkerte arealer som inngangspartier, forretninger etc. kan våtmopping benyttes, med derpå ettertørrking med tørrmopp. Ved bruk av rengjøringsvann tilsettes et rengjøringsmiddel, pH 7,0/8,0.

Maskinelt. På store åpne arealer

kan det i den daglige rengjøring benyttes Combimaskin. Bruk rød eller naturpad. Myke børster kan også brukes. Rengjøringsvann tilsettes et nøytralt rengjøringsmiddel, pH 7,0/8,0.



Rengjøringsmidler skal ikke overdoseres da dette kan medføre klebrig overflate, som lett kan gi feste for smuss. Gulvet vil også få en grå hinne som gir et dårlig utseende.

NB! Valg og dosering av rengjøringsmidler skal foretas etter middelleverandørens anvisning.

PERIODISK RENGJØRING

Periodisk rengjøring av Granit med oppskuring og påføring av polish kan være nødvendig på arealer med stor belastning. Normalt vil highspeed maskin og spraypolish være tilfredsstillende. Tørrpolering utføres med highspeed maskin påsatt rød eller naturpad.



I kombinasjon med hvit nylonrondell kan spraypolish brukes for å gi gulvet mer glans. Rens/polering med highspeed maskin utføres med rød eller naturpad. Gulvet påføres rengjøringsvann tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, med sprayapparat eller spraykanne.

Frekvens for tørrpolering og rens/polering etter behov, eller iflg. rengjøringsfrekvenser for bygget.

NB! Før bruk av highspeed maskin skal gulvene rengjøres.

Før behandling av gulv med varmekabel, skal kablene være utkoblet i 2 - 3 døg. Etter utført behandling skal kablene først slås på etter minimum 1 døgn. Dette for å unngå krakelering av polish-/pleiemiddel.

Ved bruk av lyse farger i sterkt trafikkerte arealer kan polishbehandling være nødvendig. Arbeidet utføres som følger:

1. Grundig oppskuring med maskin. Vann tilsatt oppskurings- middel.
2. Oppskuringsvann fjernes. Skyll 2 ganger med rent vann.
3. Gulvene skal være tørre før polish-behandlingen.
4. Påfør 2-3 strøk polish. Husk tørketid mellom hvert strøk.
5. Ved reetablering og flekkboning, unngå påføring av polish på ikke-slitte arealer.



FLEKKER

Type

Kaffe, te, sjokolade, bærsaft, melk, øl, vin. Fargebånd, carbonpapir, kulepenn, tusj. Asfalt, fett, olje, hælmerker, skokrem. Blod. Urin.



Middel

Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel eller salmiakk. Rødsprit. White-spirit. Kaldt vann tilsatt salmiakk. Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel.

NB! Etter flekkfjerning rengjøres med rengjøringsvann.

INNGANGSPARTIER

Inngangspartier/vindfang skal ha effektive matteparter for å redusere tilførsel av smuss inn i bygningen.

GENERELT

NB! Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton, cellulositynner og ved jevnlig bruk av skurepulver. Ved varig kontakt med gummi kan vinylgulv misfarges. Ved langtidspåvirkning av varme over 30° C kan misfarging av gulvbelegg forekomme. Vinylgulv skades normalt ikke av white-spirit, rødsprit, parafin og kloroten.

BYGGRENGJØRING, SE EGEN ANVISNING.