

TRELIM 700 INNE

Produktbeskrivelse

Bostik Trelim 700 er et enkellim på polyvinylacetatbasis. Limet har god vedheft til bla. tre og danner en limfug med høy holdfasthet og god varmebestandighet. Bostik Trelim 700 binder hurtig og egner seg like godt til liming uten press, som til kald - og varmpress.

Anvendelsesområde

Bostik Trelim 700 er i første rekke beregnet for liming av tre inne. Til for eksempel fugeliming, liming av listverk, tappliming, finering o.s.v.

Limet kan også benyttes til mange andre liminger f.eks liming av cellulosematerialer som f.eks. papp, kartong, trefiberplater mm.

Arbeidsbeskrivelse

1. Materialene må være godt kondisjonert i +

18+20 og fugene rene og godt tilpasset hverandre. Fuktighet i treverket ca. 8-12 %.

2. Bostik 700 påføres jevnt på en eller begge flater som skal limes.

Lim på begge flater gir den sterkeste limfugen.

3. Montering av materialene bør skje innen 0-5 minutter, mens limet fortsatt væter, for så å settes under press.

4. Sett i press og la materialene stå under press til en tilstrekkelig sterk limfuge er dannet. Presset kan utføres i romstemperatur eller ved temperatur opp til max. +60°C. Den presstiden som er nødvendig, avhenger av flere faktorer som treets fuktinnhold, materialets absorpsjonsevne og temperatur etc. Se tabell for noen veiledende opplysninger

om presstider.

Type tre	Presstemp.	Presstid
Løst	+20 °C	5 - 10 min
Løst	+60 °C	2 - 4 min
Hardt	+20 °C	4 - 8 min
Hardt	+60 °C	3 - 6 min

Ved liming av not og fjær på f.eks laminat /parkett følg alltid materialproduzentens anbefaling.

Arbeidsbeskyttelse

Produktens innhold er, ifølge gjeldende lovbestemmelser, ikke klassifisert som helsefarlig eller brannfarlig. For ytterligere informasjon, se produktdatablad (sikkerhetsdatablad).

Tekniske data

Egenskaper før påføring:

Limtype:	Enkellim
Bindemiddel:	PVAc-dispersjon.
Løsningsmiddel:	Vann
Viskositet:	200-240 p (Brookfield RVT spindel 5 / 10 rpm,+20°C)
Farge:	Hvit
Egenvekt:	1,07 g/cm ³
Tørrestoffinnhold:	47 ± 1 veks-%
Limforbruk:	150-200g/ m ² .
Fortynningsmiddel:	Vann. Limet må ikke fortynnes.
Brannfare:	Nei
Lagring:	Minst 1 år ved +10-20°C. Beskyttes mot frost.
Påføringshjelpemiddel:	Valselimspreder, tannet sparkel, pensel etc.
Rengjøring:	Vann innen limet har tørket.

Egenskaper etter påføring:

Farge:	Opak
Holdfasthetsøkning:	se tabell
Skyvholdfasthet:	se tabell
Fuktighetsbestandig:	Klasse D2 iflg. EN 2

Ansvarsfraskrivelse

De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.