

## BYGGRENGJØRING AV AVLEDENDE VINYL Gulv

Byggrenngjøring skal utføres når håndverkerne er ferdig med de respektive arbeider i bygget. Arbeidene anbefales utført av profesjonelt rengjøringspersonale, for å oppnå et optimalt resultat. Stans smusset ved inngangen. Solide avtørkingssoner forenkler og reduserer vedlikeholdet. Beskytt gulvet i byggeperioden. Det forenkler byggrenngjøringen, og risikoen for skader på gulvmaterialet reduseres.

Tarkett vil generelt anbefale følgende arbeidsomfang:

1. Dekkpapir/-plast fjernes.
2. Støvsug med industristøvsuger.
3. Rengjøringsvann tilsettes nøytralt rengjøringsmiddel, pH 7,0 - 8,5. Oljeholdig smuss fjernes med tilsetning av fettløsende rengjøringsmiddel i vannet. Sterkt tilsmussede gulv kan rengjøres med grovrenngjøringsmiddel tilsatt vannet. Benyttes skuremaskin for å løsne smuss, brukes rød eller hvit pad.
4. Rengjøringsvann legges ut med lavtrykkssprøyte på små arealer, 10 - 15 m<sup>2</sup>. Rengjør med mopper som skiftes ofte!
5. Etter gjennomført rengjøring skylles gulvene med rent vann 1 - 2 ganger.

**NB! Det er viktig å skylle for å få bort fint smuss, slik som sementstøv og gipsplatestøv. Denne type smuss i kombinasjon med rester av rengjøringsmiddel, vil kunne gi en overflate som blir vanskelig å behandle, dersom en velger bruk av spraypolering eller polish.**

Gulvene er nå klare til førstegangsbehandling. Behandling av gulvene bør utføres av byggets faste rengjøringspersonale eller innleid rengjøringsbyrå. Se rengjøringsanvisning for det enkelte produkt.

1. Tørrpolering med highspeed påsatt rød- eller naturpad.

**NB!** Rengjøringsmiddel skal doseres etter middelleverandørens anvisning.

## RENGJØRINGSANVISNING


### iQ TORO SC

iQ TORO SC er et 2,0 mm homogent vinylbelegg med PUR forsterket overflate, konstruert for å kunne legges i sykehus, spesiallaboratorier o.l. Belegget leveres også i fliser (61 x 61 cm).

#### DAGLIG RENGJØRING

Daglig rengjøring utføres med fuktige eller tørre mopper.


Ved bruk av rengjøringsvann tilsettes dette et nøytralt rengjøringsmiddel med pH 7,0 - 8,5.



#### MASKINELL RENGJØRING

Ved bruk av combimaskin på større arealer, skal det brukes myk børste eller rød/hvit/beige nylonpads.

Tørropolering med highspeed kombinert med sprayrens.



#### PERIODISK BEHANDLING

**NB! iQ TORO SC SKAL IKKE POLISHBEHANDLES. VELGES POLISHBEHANDLING, MÅ DET FRA MIDDELLEVERANDØREN KUNNE DOKUMENTERES AT POLISHEN IKKE ENDRER BELEGGETS EGENSKAPER.**



Belegget kan tørropoleres med highspeed maskin påsatt hvit/beige nylonpads.

#### FLEKKFJERNING

##### Type

Frukt, bær, saft, melk, fløte, brus, øl, og vin.  
Fargebånd, carbonpapir, kulepenn, tusj, leppestift.  
Sjokolade, kaffe, te, asfalt, fett, olje, hælmerker og skokrem.  
Blod.  
Urin, oppkast og ekskrementer.  
Rust.

**NB!** Etter fjerning av flekker med anbefalt middel, skal det rengjøres med rengjøringsvann.



##### Middel

Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel eller salmiakk.  
Rødsprit.  
Syntetisk rengjøringsmiddel eller whitespirit. Grønn nylonrondell kan benyttes.  
Kaldt vann tilsatt salmiakk.  
Vann tilsatt syntetisk rengjøringsmiddel.  
Syntetisk rengjøringsmiddel og oksalsyre.

#### INNGANGSPARTIER

Smuss kan stoppes i inngangspartiet ved bruk av effektive avtøringsmatter.

#### GENERELT

**NB!** Vinylgulv kan skades av benzen, toluen, aceton, trikloretylen, cellulosestynner, oljevoks og skurepulver. Vogner med gummihjul kan ved lengre "parkering" på samme sted sette flekker på belegget (migrasjon).

#### BYGGRENGJØRING, SE EGEN ANVISNING.