



Tarkett Sommer

BYGGRENGJØRING AV VINYLGULV

Byggrensjøring skal utføres når h ndverkerne er ferdig med de respektive arbeider i bygget. Arbeidene anbefales utført av profesjonelt rengj ringspersonale, for   oppn  et optimalt resultat.

Tarkett Sommer vil generelt anbefale f lgende arbeidsomfang:

1. Dekkpapir/-plast fjernes.
2. St vsug med industrist vsuger.
3. Rengj ringsvann tilsettes n ytralt rengj ringsmiddel, pH 7,0 - 8,5. Oljeholdig smuss fjernes med tilsetning av fettl sende rengj ringsmiddel i vannet. Sterkt tilsmussede gulv kan rengj res med grovrengj ringsmiddel tilsatt vannet. Benyttes skuremaskin for   l sne smuss, brukes r d eller hvit pad.
4. Rengj ringsvann legges ut med lavtrykksspr yte p  sm  arealer, 10 - 15 m². Rengj r med mopper som skiftes ofte!
5. Etter gjennomf rt rengj ring skylles gulvene med rent vann 1 - 2 ganger.

NB! Det er viktig   skylle for   f  bort fint smuss, slik som sementst v og gipsplatest v. Denne type smuss i kombinasjon med rester av rengj ringsmiddel, vil kunne gi en overflate som blir vanskelig   behandle, dersom en velger bruk av spraypolering eller polish.

Gulvene er n  klare til f rstegangsbehandling. Behandling av gulvene b r utføres av byggets faste rengj ringspersonale eller innleid rengj ringsbyr . Se rengj ringsavvisning for det enkelte produkt.

Vinylgulv med PUR gir valgmuligheter m.h.t. startbehandling og fremtidig vedlikehold.

Vurder byggets bruk og velg metode, eller kombinasjoner av disse:

1. T rrpolering med highspeed p satt r d- eller naturpad.
2. Spraypolering med highspeed p satt r d- eller naturpad. Spraypolish p f res med sprayapparat montert p  maskin eller lavtrykksspr yte.
3. Spraypolish kan ogs  legges ut med polishutlegger, eventuelt blandes spraypolish med 50/50 vann. La t rke f r t rrpolering.
4. Velger man   p f re polish i 1-2 str k m  det p regnes senere oppskuringer og fornying av polishinnen.
Vinyl uten PUR skal polishbehandles. Bruk metode 4 som startbehandling.

NB! Rengj ringsmiddel skal doseres etter middelleverand rens anvisning.



RENGJØRINGSANVISNING

GRANIT AS

GRANIT AS er et 2,0 mm homogent vinylbelegg, konstruert for å kunne legges i operasjonsrom, spesiallaboratorier o.l. Belegget leveres også i fliser (61 x 61 cm).

DAGLIG RENGJØRING

Daglig rengjøring utføres med fuktige eller tørre mopper.

Ved bruk av rengjøringsvann tilsettes dette et nøytralt rengjøringsmiddel med pH 7,0 - 8,5.

MASKINELL RENGJØRING


Ved bruk av combimaskin på større arealer, skal det brukes myk børste eller rød/hvit/beige nylonpads.

Tørropolering med highspeed kombinert med sprayrens.

PERIODISK BEHANDLING

NB! GRANIT AS SKAL IKKE POLISHBEHANDLES. VELGES POLISHBEHANDLING, MÅ DET FRA MIDDELLEVERANDØREN KUNNE DOKUMENTERES AT POLISHEN IKKE ENDRER BELEGGETS EGENSKAPER.

Belegget kan tørropoleres med highspeed maskin påsatt hvit/beige nylonpads.



FLEKKFJERNING



Type

Frukt, bær, saft, melk, fløte, brus, øl, og vin.

Fargebånd, carbonpapir, kulepenn, tusj, leppestift.

Sjokolade, kaffe, te, asfalt, fett, olje, hælmerker og skokrem.

Blod.

Urin, oppkast og ekskrementer.

Rust.

NB! Etter fjerning av flekker med anbefalt middel, skal det rengjøres med rengjøringsvann.

Middel

Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel eller salmiakk.

Rødsprit.

Syntetisk rengjøringsmiddel eller white-spirit. Grønn nylonrondell kan benyttes.

Kaldt vann tilsatt salmiakk.

Vann tilsatt syntetisk rengjøringsmiddel.

Syntetisk rengjøringsmiddel og oksalsyre.

GENERELT

Smuss kan stoppes i inngangspartiet ved bruk av effektive avtørkingsmatter.

NB! Vinylgulv kan skades av benzen, toluen, aceton, trikloretylen, cellulostynner, oljevoks og skurepulver. Vogner med gummihjul kan ved lengre "parkering" på samme sted sette flekker på belegget (migrasjon).