



ALLROUND HAND

TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

PRODUKTBEKRIVELSE

Hurtigherdende polyuretanskum. Består av 1-komp. fuktighetsherdende polyuretanskum som kan brukes i temperaturer ned til +5 °C. Ved påføring vil skummet ekspandere kraftig og danne et halvhardt fyllstoff. I herdet tilstand har skummet hovedsakelig lukkede celler og gir utmerket varme- og lydisolering. Skummet herder raskt under påvirkning av fuktigheten i luften eller omgivende materialer, og bør derfor påføres slik at skummet kan ekspandere fritt. En lett overflatefuktighet gir større skumvolum og raske herding. Produktet er luktfritt og gir lite utslipp i herdet tilstand.

BRUKSOMRÅDE

Beregnet for tetting og isolering i hus, båter, campingvogner, osv. Mellom karm/vegg, vegg/gulv, tak og rørgjennomføringer. Fester mot de fleste bygningsmaterialer (også fuktige), men ikke til polyetylen og silikon eller teflon/PTFE. Unngå fete og støvete flater.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Rengjør arbeidsflaten for støv, løse partikler, fett og olje før bruk. Bruksanvisning: 1. Rist beholderen før arbeidet starter. Monter munnstykket på beholderen og trykk lett på avtrekkeren slik at røret fylles med skum. OBS! Forpakningen skal oppbevares i min. +10 °C før bruk og vendes opp ned under påføring. 2. Fukt flatene lett med vann. 3. Fyll fugen til ca. 30-40 %. Lett fuktete flater øker skumvolumet. Skjær bort overflødig skum etter herdingen. Skummet er klebefritt etter ca. 12 minutter og kan bearbeides etter ca. 30 minutter. Gjennomherdet etter ca. 12 timer. Rengjøring: Aceton, herdet skum fjernes mekanisk.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Se produktets sikkerhetsdatablad for fullstendig informasjon om arbeidsmiljø/arbeidssikkerhet, forholdsregler og risiko ved bruk.

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før bruk	
Optimal arbeidstemperatur	+20 °C (emballasje og fugeflater)
Skummengde	ca. 13 liter (fritt skummende ved +20 °C og 50 % RF)
Type	1-komponents polyuretan fugeskum
Maks. arbeidstemperatur	+25 °C (emballasje)
Maks. arbeidstemperatur	+30 °C (fugeflater/klima)
Min. arbeidstemperatur	+10 °C (emballasje)
Min. arbeidstemperatur	+5 °C (fugeflater/klima)
Egenskaper etter påføring	
Aldringsbestandighet	God – må ikke utsettes for UV-lys etter påføring
Farge	Gulhvit
Gjennomherdet	ca. 12 timer ved +23 °C, ca. 24 timer ved +5 °C.
Krymping	Maks. 2 %
Lydisolasjon	ca. 60 dB
Hinnedannelsestid	ca. 12 min
Temperaturbestandighet	-50 °C til + 90 °C (kortvarig til +130 °C)
Tillatt fugebevegelse	±5 %
Varmeledningsevne	ca. 0,034 W/mK°
Rengjøring	Aceton. Herdet skum fjernes mekanisk.
Skjærbar etter	ca. 30 min

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

