

Veneto xf

Produktbeskrivelse:

Linoleum består av fornybare råvarer som linolje, naturlige harpikser, kork, tre, steinmel og fargepigmenter. Veneto har bakside av jutevev. Det marmorerte mønsteret gir et fint liv i gulvet samtidig som det gir en bruksvennlig overflate. Overflaten er forsterket med xf – overflatebehandling for lettere renhold. Linoleum er et naturlig og sterkt materiale som holder seg fint, år etter år.

Oksydasjonsprosessen gir en gulaktig farge på overflater som ikke er belyst. Før valg av farger bør derfor prøvene belyses.

Bruksområde:

Offentlige miljøer som skoler, barnehager, kontor, sykehus, sykehjem, forretningsbygg og boliger.

Spesifikasjoner:

	Målenorm	Resultat		Målenorm	Resultat
Antall design	Veneto	1	Branntest	IMO 653 (16)	Ikke godkjent
Antall farger		13	Branntest	EN ISO 13501-1	Klasse C _{f1} s1
Rull-bredde	EN 426	200 cm	Lysbestandighet	EN20105-B02	≥6
Rull-lengde	EN 426	15-30 lm	Varmeledningsevne	DIN 52612	0,015 m ² k/w
Totaltykkelser mm	EN 428	2,0-2,5-3,2	Trinnlydsdemping	ISO 717/2	ΔLw ca.5 dB
Slitesjikt mm	EN 429	2,0-2,5-3,2	Kjemikaliebestandig.	EN 423	GOD
Vekt kg/ m ²	EN 430	2,4-3,0-3,9	Elektrostatisk oppladning	EN 1815	< 2kV
Slitasjemotstand	EN 660-1	-	Motst. rullende hjul	EN 425	OK
Dimensj.stabilitet	EN 434	-	Emisjon / avgassing	EF/ 4 uker	≈ 115 μg/m ² xh
Motstand inntrykk	EN 433	< 0,10 mm	Emisjon / avgassing	EF/ 26 uker	≈ 45 μg/m ² xh

Legging:

Linoleum kan legges på alle gulv som er tørre, rene, plane og med tilfredsstillende stabilitet. Før legging skal fuktigheten måles i undergulvet, konf. NS 3420. Se også tabell under. Belegget skal **ikke** endesnes. Ved legging av flere ruller, skal rullene sorteres og legges i rekkefølge. Blanding av produksjonsnr. kan føre til fargeforskjell. Det skal anvendes gulvlim anbefalt for linoleum. Skjøtene skal sveises med sveisetråd fra Tarkett - som leveres i tilpassede farger. **Sveisetråden skal avkjøles** før den skjæres i 2 operasjoner. Se også detaljert leggeanvisning for linoleum.

Renhold:

Se egen renholdsanvisning for linoleum xf og byggrengjøringsanvisning for linoleum xf.

Restfuktighet i undergulv før legging:

Gulvtype	Målemetode	Betong	Målemetode	Sponplate	Trefiberpl.	Kryssfiner	V.fast spon
m/varme	RF - måling	≤ 75%	Motstandsmåling	7%	7%	13%	7%
u/varme	RF - måling	≤ 85%	Motstandsmåling	12%	9%	15%	11%

Veneto

Produktbeskrivelse:

Linoleum består av fornybare råvarer som linolje, naturlige harpikser, kork, tre, steinmel og fargepigmenter. Belegget består av et homogent sjikt helt ned til juten. Det marmorerte mønsteret gir et fint liv i gulvet samtidig som det gir en bruksvennlig overflate. Linoleum er et naturlig og sterkt materiale som holder seg fint, år etter år.

Oksydasjonsprosessen gir en gulaktig farge på overflater som ikke er belyst. Før valg av farger bør derfor prøvene belyses.

Bruksområde:

Offentlige miljøer som skoler, barnehager, kontor, sykehus, sykehjem, forretningsbygg og boliger.

Spesifikasjoner:

	Målenorm	Resultat		Målenorm	Resultat
Antall design	Veneto	1	Branntest	IMO 653 (16)	Ikke godkjent
Antall farger		44	Branntest	EN ISO 13501-1	Klasse B _{fl} s1
Rull-bredde	EN 426	200 cm	Lysbestandighet	EN20105-B02	≥6
Rull-lengde	EN 426	15-30 lm	Varmeledningsevne	DIN 52612	0,02 m ² k/w
Totaltykkelse mm	EN 428	2,0-2,5-3,2	Trinnlydsdemping	ISO 717/2	ΔLw ca.3 dB
Slitesjikt mm	EN 429	2,0-2,5-3,2	Kjemikaliebestandig.	EN 423	GOD
Vekt kg/ m ²	EN 430	2,5-3,0-3,9	Elektrisk motstand	DIN 51953	10 ⁹ - 10 ¹⁰ Ω
Slitasjemotstand	EN 660-1	-	Motst. rullende hjul	EN 425	OK
Dimensj.stabilitet	EN 434	-	Emisjon / avgassing	EF/ 4 uker	≈ 115 μg/m ² xh
Motstand inntrykk	EN 433	< 0,10 mm	Emisjon / avgassing	EF/ 26 uker	≈ 45 μg/m ² xh

Legging:

Linoleum kan legges på alle gulv som er tørre, rene, plane og med tilfredsstillende stabilitet. Før legging skal fuktigheten måles i undergulvet, konf. NS 3420. Se også tabell under. Belegget skal **ikke** endesneses. Ved legging av flere ruller, skal rullene sorteres og legges i rekkefølge. Blanding av produksjonsnr. kan føre til fargeforskjell. Det skal anvendes gulvlim anbefalt for linoleum. Skjøtene skal sveises med sveisetråd fra Tarkett - som leveres i tilpassede farger. **Sveisetråden skal avkjøles** før den skjæres i 2 operasjoner. Se også detaljert leggeanvisning for linoleum.

Renhold:

Linoleum er behandlet med acrylgrunner fra fabrikk. Skal en rengjøringsvennlig overflate opprettholdes må gulvet behandles med polish. **Grønnsåpe skal ikke brukes.** Se egen renholdsanvisning for Linoleum og byggrengjøringsanvisning for linoleum.