

Nordic Plus

Produktbeskrivelse:

Heterogent vinylbelegg med skumbaksid. Belegget har innebygget et kalandrert sjikt som sammen med glassfiberbærer gir belegget meget god stabilitet og god gjenreisning av inntryksmerker. Overflaten er forsterket med Top Clean (PUR) for lettere renhold

Bruksområde:

Belegget er utviklet for bolig miljøer med krav til lydkomfort, gangkomfort, slitestyrke og renhold. Naturlige bruksområder er alle husets tørre rom. Nordic Plus kan også brukes i yrkesbygg med lettere trafikk.

Spesifikasjoner:

	Målenorm	Resultat		Målenorm	Resultat
Antall design		13	Branntest	IMO 653 (16)	Ikke testet
Antall farger		19	Branntest	NT-Fire 007.	Ikke godkjent
Rull-bredde	EN 426	200 cm	Lysbestandighet	EN20105-B02	≥6
Rull-lengde	EN 426	15-35 lm	Varmeledningsevne	DIN 52612	0,05 m ² k/w
Totaltykkelse	EN 428	2,35mm	Trinnlydsdemping	ISO 717/2	ΔLw 18 dB
Slitesjikt m/ TC	EN 429	0,35 mm	Kjemikaliebestandig.	EN 423	GOD
Vekt pr. m ²	EN 430	1900 g/m ²	Elektrisk motstand	DIN 51953	Ikke testet
Slitasjemotstand	EN 660-1	≤ 0,8 mm	Motst. rullende hjul	EN 425	Ikke testet
Dimensj.stabilitet	EN 434	< 0,40%	Emisjon / avgassing	EF/ 4 uker	≈ 12 μg/m ² xh
Motstand inntrykk	EN 433	< 0,35mm	Emisjon / avgassing	EF/ 26 uker	< 10 μg/m ² xh

Legging:

Nordic Plus kan legges på alle gulv som er tørre, rene, plane og med tilfredsstillende stabilitet. Før legging skal fuktigheten måles i undergulvet, konf. NS 3420. Se også tabell under. **Nøytrale mønster skal endesnes.** Tremønster og flisemønster skal **ikke** endesnes. Ved legging av flere ruller, skal rullene sorteres og legges i rekkefølge. Det skal anvendes gulvlim anbefalt for vinylbelegg. Skjøtene skal sveises med sveisetråd eller sveisevæske fra Tarkett. Se også generell leggeanvisning for vinylbelegg.

Renhold:

Nordic Plus holdes enkelt rent med nøytrale vaskemidler (Ph 7-8). Ettersom belegget har Top Clean (PUR) overflate, behøver man normalt ikke bruke polish. **Grønnsåpe skal ikke brukes.** Ved valg av lyse farger må renholdsfrekvensene tilpasses. Overflatetemperatur ved undergulvsvarme bør ikke overstige 27°C, konferer trykksaken «Fakta om vinyl». Se egen renholdsanvisning for Nordic 4000 TC og byggrensjøringsanvisning for vinyl.

Restfuktighet i undergulv før legging

Gulvtype	Målemetode	Betong	Målemetode	Sponplate	Trefiberpl.	Kryssfiner	V.fast spon
m/varme	RF - måling	< 75%	Motstandsmåling	7%	7%	13%	7%
u/ varme	RF - måling	< 90%	Motstandsmåling	12%	9%	15%	11%