


STANDARD PLUS tekniske data

SERTIFISERING OG KLASSIFISERING	STANDARD/NORM	Standard Plus 2.0 mm	Standard Plus 1.5 mm
Type gulvbelegg	ISO 10581	Homogent vinylbelegg	Homogent vinylbelegg
Mengde bindemiddel	ISO 10581	Type II	Type II
CE sertifisert	EN 14041	Ja	Ja
Klassifisering	ISO 10874	Offentlig: 34 Industri: 43	Offentlig: 32 Industri: 41

TEKNISK INFORMASJON	STANDARD/NORM	Standard Plus 2.0 mm	Standard Plus 1.5 mm
PUR		Ja - produksjonspur	Ja - produksjonspur
Total tykkelse	ISO 24346	2.0 mm	1.5 mm
Total vekt /m ²	ISO 23997	3300 g	2400 g
Leveres som	ISO 24341 Banevare (rull)	Ca. 23 lm x 200 cm Art. nr. 21003 ___3 sifret farge nummer	Ca. 25 lm x 200 cm Art. nr. 21004 ___3 sifret farge nummer
	ISO 24342 Flis (eske)	50 x 50 cm 24 flis / eske = 6.0 m ² Art. nr. 21006 ___3 sifret farge nummer	-
	Flis (eske)	61 x 61 cm 14 tiles / box = 5.21 m ² Art. nr. 21005 ___3 sifret farge nummer	-



Leveringsinformasjon



Overflatebehandling



Generell informasjon

TEKNISKE EGENSKAPER	STANDARD/NORM	Standard Plus 2.0 mm	Standard Plus 1.5 mm
Dimensjonsstabilitet	ISO 23999	≤ 0.40 % for rull ≤ 0.25 % for flise	≤ 0.40 %
Brannklassifisering	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klasse B _{fl} s1 ≥ 8 kW/m ² Pass	Klasse B _{fl} s1 ≥ 8 kW/m ² Pass
Maritimt bruk	IMO FTPC Part 5 and 2 IMO Res. A653	0575	-
Inntrykksmerker	ISO 24343-1	Required value: ≤ 0.10 mm Best measured value: 0.04 mm	Required value: ≤ 0.10 mm Best measured value: 0.04 mm
Trinsehjul	ISO 4918	Egnet	Egnet
Elektrostatisk oppladning	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
Totale VOC emisjoner	AgBB/DIBt	≤ 10 µg/m ³ (etter 28 døgn)	≤ 10 µg/m ³ (etter 28 døgn)
Gulvvarme		Egnet - maks. 27°C	Egnet - Maks. 27°C
Varmeledningsevne	EN 12667	Ca. 0.01 m ² K/W	Ca. 0.01 m ² K/W
Lysekthet	EN ISO 105-B02	≥ nivå 6	≥ nivå 6
Kjemikaliebestandighet	ISO 26987	Good resistance	Good resistance
Bakterie resistens	ISO 846: Part C	Fremmer ikke bakterie vekst	Fremmer ikke bakterie vekst
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥ 0.3	R9 ≥ 0.3
Styrke sveiseskjøt	EN 684	Snitt verdi ≥ 240 N/50mm Individuell verdi: ≥ 180 N/50mm	Snitt verdi: ≥ 240 N/50mm Individuell verdis: ≥ 180 N/50mm
Farger		30 for rull - 10 for flis	12

Tarkett forbeholder seg retten til å oppdatere dette innhold ved endringer. (05/16).

CUSTOMS TARIFF: 48205000000F



According to European Classification ISO 10874



According to European Classification ISO 10874



Tarkett's leggeanvisning og renhold-/vedlikeholdsanvisning skal følges. Se www.tarkett.no for mer informasjon eller kontakt Tarkett.

Standard Plus	NCS Nr.	Sveisetråd Nr.	Standard Plus	NCS Nr.	Sveisetråd Nr.	Standard Plus	NCS Nr.	Sveisetråd Nr.	Standard Plus	NCS Nr.	Sveisetråd Nr.	Standard Plus	NCS Nr.	Sveisetråd Nr.
479	S 2010-Y40R	1287 160	492	S 3020-R90B	1291 210	498	S 3500-N	1287 027	913	S 2010-Y30R	1287 098	919	S 2005-R90B	1291 603
482	S 5005-Y50R	1287 373	493	S 4030-R90B	1287 281	499	S 5500-N	1287 394	914	S 3010-Y40R	1287 597	920	S 5030-R80B	1287 594
483	S 2010-Y20R	1287 039	494	S 2502-G	1294 701	500	S 8500-N	1287 314	915	S 5010-Y50R	1287 380	921	S 4030-G30Y	1287 559
484	S 2020-Y20R	1287 438	495	S 4000-N	1294 071	910	S 2005-Y50R	1292 319	916	S 1050-Y10R	1287 596	922	S 2040-G60Y	1287 592
485	S 2030-Y20R	1287 439	496	S 7005-Y20R	1287 333	911	S 3005-Y50R	1287 291	917	S 1070-Y20R	1287 595	923	S 3010-G10Y	1287 450
488	S 3060-Y80R	1287 441	497	S 1500-N	1287 338	912	S 1005-Y30R	1287 334	918	S 5020-R50B	1287 593	924	S 2000-N	1287 446

WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 • Belgium: Tarkett France Belux - Tel. +32 16 35 98 80 • Denmark: Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 • Finland: Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 • France: Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 • Germany: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt - Tel. +49 62 33 810 • Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 • Italy: Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 • Luxembourg: Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 • Netherlands: Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland - Tel. +31 416 685 491 • Norway: Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 • Portugal: Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 • Spain: Tarkett Floors S.L. - Tel. +34 91 358 00 35 • Sweden: Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 • Switzerland: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz - Tel. +41 043 233 79 24 • Turkey: Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 • United Kingdom: Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 • **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tarkett Baltics - Tel. +370 37 262 220 • Czech Republic: Tarkett France SAS, org. slozka - Tel. +421 248 291 317 • South East Europe: Tarkett Trade d.o.o. - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 • Ukraine: Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 569 12 21 • **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 • China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 • North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 • India: Tarkett France (India Branch) - Tel. +91 11 4352 4073 • South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. - Tel. +65 6346 1585 • **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 • **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 • **ISRAEL:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 • **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 • Canada: Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 • **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 • Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 • Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 • Mexico / Central America: Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310



www.professionals.tarkett.com