

MAXI BOND PARKETT MP

Produktbeskrivelse

MS-polymerbasert parkettlim uten lettflyktige løsningsmidler og isocyanater. Limet herder gjennom reaksjon med fuktighet fra luften eller gulvmaterialet

Anvendelsesområde

Til helliming av ulike typer parkett,- ubehandlet eller behandlet.

For eksempel lamell og massiv parkett samt mosaikparkett mot underlag som betong, sparklede underlag, trefiber og sponplater, gummikork etc. Det er viktig at enten underlaget eller gulvmaterialet er sugende. NB! Liming skal ikke skje på underlag med tilførende fuktighet.

Anvendes ikke på guly på grunn

Arbeidsbeskrivelse

Følg parkettprodusentens anvisninger.

Nedenstående utgjør bare

tilleggsopplysninger for selve limingen.

Forberedelser:Følg parkettprodusentens anvisninger for rekondisjonering og legging av gulvmaterialet. Vanligvis skjer en kondisjonering under ca. 8 dager ved 35-65% RF og temperatur +18 til 22°C.

Underlaget skal være plant, rent og jevnt.

Betongunderlag skal være stålslipt, alternativt avrettet med Bostik Gulvsparkel. RF i underlaget får normalt ikke overstige 65%. Se parkettprodusentens anvisninger. Rommet skal for øvrig være klart før legging.

Husk at tre er et levende materiale og det derfor viktig at forholdene under legging ikke avviker så mye fra den forventede temperatur og fuktighet gulvet blir utsatt for i fremtiden.

LimingPåfør limet på underlaget med en

tannet sparkel, som normalt gir

ca 2 m²/liter, på en flate tilsvarende hva man rekker innen 20minutter. Monter og press fast gulvmaterialet i det våte limet. Kontroller at oversmittingen er god over hele flaten. Med en spesiell limingsmetode kan i visse fall høyere fuktighet tillates (RF opp til 85%). Rådfør med Bostik Teknisk service.

EtterbehandlingBelastning og overflatebehandling av parkettgulvet kan skje tidligst etter 1-2 døgn.

Arbeidsbeskyttelse

Produktets innhold er, i følge gjeldende lover og regler, ikke klassifisert som helseskadelig. For ytterligere informasjon, se HMS-datablad.

Tekniske data

Egenskaper ved påføring

Materialtype:	Silanterminert polyol (MS-Polymer)
Konsistens:	Tiksotropisk smidig masse
Herdesystem:	Herder med luftens og materialenes fuktighet
Farge:	Beige
Tørrestoff:	100%
Spesifikk vekt:	1,6 kg/liter
Påføring:	Tannet sparkel
Limforbruk:	2 m ² /l. Ved RF høyere enn 65% - < 85%: 1 m ² /l
Rengjøringsmiddel:	Verktøy rengjøres med Bostik Limtvett. Tørket lim fjernes mekanisk.
Brannfarlig:	Nei
Lagringstid:	Minst 9 måneder i lukket forpakning

Egenskaper etter påføring:

Farge:	Beige
Herdetid:	1-4 døgn
Temperaturbestandighet:	-30°C til +80°C. Temporært 90°C
Fuktbestandighet:	Herdet lim har meget god fuktbestandighet.