

Legge-
anvisning

Tørre rom

Micra Premium, Primo Premium, Eclipse Premium

Juli 2014



Micra Premium, Primo Premium, Eclipse Premium

Undergulvet skal være rent, tørt og jevnt samt uten sprekker. Flekker av farge, olje eller lignende som påvirker vedheft må fjernes.. Merk at asfalt, oljesøl, impregneringsmiddel, tusjmerker og lignende kan gi misfarging.

Ved legging av produktet kan RF i underlag av normal konstruksjonsbetong **ikke overskride 85 % RF** målt i samsvar med den gjeldende utgaven av NS 3420. Merk at denne verdien kun gjelder for byggfukt og ikke fukttilskudd ved gulv på bakken, over fyrrom, med gulvvarme, over høytemperaturreør i gulv og lignende. Måling av fukt skal alltid utføres av spesielt opplært personale..

Underlag av plater skal inneholde 8 % fuktighet (tilsvarer 40 % RF ved +20°C), slik at det ikke oppstår bevegelser som senere kan skade produktet.

Eventuell gulvvarme må aldri overstige 27°C.

Riktig valg av lim ved ulike underlag/overflatematerialer kan du finne i din limleverandørs anvisninger.

Håndtering/oppbevaring

Før montering må materialer, lim og underlag tilpasses til romtemperatur, dvs. en temperatur på minst 18°C.

Relativ luftfuktighet skal være fra 30-60 %.

Ruller oppbevares stående.

Forberedelser

Fjern støv og løse partikler grundig.

Ved sparkling skal rettemasse oppfylle krav i gjeldende utgave av NS 3420. **OBS!** Ved bruk av 2-komponents polyestersparkel kan misfarging oppstå ved feilaktig og/eller utilstrekkelig blanding. Bland ikke direkte på underlaget.

Bruk kun blyant hvis du skal tegne merker. Alle merker med sprit- og markeringstusj, etiketter og stempler, kulepenn og lignende kan forårsake misfarging gjennom migrasjon.

Legging

Montering må gjøres i romtemperatur, minst +18°C. Den relative luftfuktigheten i lokalene skal være 30-60 %.

Eventuell gulvvarme må slås av minst 48 timer før leggingen, og må være slått av i 48 timer etter leggingen er fullført.

Vær oppmerksom på gulvtemperaturen ved legging på overflater som utsettes for sterkt sollys. Ekstreme temperaturer kan føre til problemer ved liming og kan forårsake forandringer i materialets dimensjoner.

Om materialer fra flere ruller benyttes skal disse ha samme produksjonsnummer og bør brukes i rekkefølge etter nummer.

Vend alltid lengdene når mønsterbildet gir mulighet for dette slik at du unngår forskjeller i fargene.

Produktet hellimes med lim tilpasset produktet. Se leverandørens veiledning for valg av lim..

Installer aldri materialer som du tror har feil/mangler.

Sveising

Produktet skal sveises med fargetilpasset sveisetråd.

OBS! Sveiseskjøtens funksjon samt VT-godkjenning og EN-klassifisering for Tarketts vinylgulv kan kun garanteres om originaltråd fra Tarkett benyttes ved montering.

Skjøter skal freses eller skjæres før sveising. Fresing/skjæring må ikke gjøres dypere enn maksimalt 2/3 av produktets tykkelse.

OBS! På produkter med skumbaksidde må ikke fresing/skjæring gjøres dypere enn maks 1,0 mm eller ned til skumsjiktet. Kontroller fresens innstilling på en prøvebit, fres/skjær aldri ned i produktets skumsjikt.

For å unngå unødvendig varmepåvirkning på produktets overflate nærmest skjøten, anbefaler vi å alltid bruke Tarketts hurtigmunnstykke med smal utblåsning..

Sveisetråden må kjøles før renskjæring. Renskjæringen utføres i to omganger, grov- og finskjæring. Kontroller at renskjæringskniven er godt satt opp, og ikke skader produktets overflate.

For best resultat bør sveising ikke utføres før limet har tørket, vanligvis 24-48 timer etter legging. Før sveising, prøv på en prøvebit for å tilpasse varmen til sveisehastigheten.

Kontroll

Arbeidet avsluttes med en kontroll. Kontroller at leggingen er uten limrester og at det ikke er dannet slipp eller blærer etter monteringen. Vær ekstra grundig ved lengdenes kortsider.

Vedlikeholdsråd

Vent minst 24 timer før gulvet tas i bruk.

Det nylagte gulvet er ekstra følsomt for store punktbelastninger (møbelben, hyller osv.) de første dagene før limet har tørket. Høy belastning de første dagene kan gi varige trykkmerker..

Rengjøringsråd

Spesielle rengjøringsråd finner du på www.tarkett.no

Information

DANMARK Tarkett A/S

Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax: 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE Tarkett AS

Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND Tarkett Oy

Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE Tarkett AB

Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se



Tarkett

www.tarkett.com