

## Acczent Wood

### Produktbeskrivelse:

Heterogent vinylbelegg med kompakt bakside. Belegget er bygget opp med et kraftig slitesjikt som består av PVC. Overflaten er forsterket med PUR for lettere renhold. Baksiden består av kompakt PVC med innebygget glassfiberbærer som gir belegget meget god stabilitet. Belegget er utviklet for miljøer med strenge krav til slitestyrke, design og renhold.

### Bruksområde:

Offentlige miljøer som skoler, barnehager, kontor, sykehus / sykehjem, forretninger og andre gulv der det stilles krav til design, slitestyrke og lett renhold.

### Spesifikasjoner

	Målenorm	Resultat		Målenorm	Resultat
Antall design			Branntest	EN ISO 13501-1	Klasse B <sub>fl</sub> s1
Antall farger		13			
Rull-bredde	EN 426	200 cm	Lysbestandighet	EN20105-B02	≥6
Rull-lengde	EN 426	15-23 lm	Varmeledningsevne	EN 12525	0,03 m <sup>2</sup> k/w
Totaltykkelse	EN 428	2,0 mm	Trinnlydsdemping	ISO 717/2	ΔLw = 4 dB
Slitesjikt m/ TC	EN 429	0,8 mm	Kjemikaliebestandig.	EN 423	GOD
Vekt pr. m <sup>2</sup>	EN 430	3.1 kg/m <sup>2</sup>	Elektrisk motstand	EN 1081	R1 > 10 <sup>10</sup> Ω
Slitasjemotstand	EN 660-1(Gr. T)	≤ 0,04mm	Motst. rullende hjul	EN 425	OK
Dimensj.stabilitet	EN 434	< 0.10%	Emisjon / avgassing	EF/ 4 uker	testes
Motst. inntrykk	EN 433	≤ 0,05 mm	Emisjon / avgassing	EF/ 26 uker	testes

### Legging:

Acczent Wood kan legges på alle gulv som er tørre, rene, plane og med tilfredsstillende stabilitet. Før legging skal fuktigheten måles i undergulvet, konf. NS 3420. Se også tabell under. **Belegget skal ikke endesnes.** Ved legging av flere ruller, skal rullene sorteres og legges i rekkefølge. Det skal anvendes gulvlim anbefalt for vinylbelegg. Skjøtene skal sveises med sveisetråd fra Tarkett - som leveres i tilpassede farger. Se også generell leggeanvisning for vinylbelegg.

### Renhold:

For renhold brukes nøytrale vaskemidler (Ph 7-8). Ettersom belegget har PUR overflate, behøver man normalt ikke bruke polish. **Grønnsåpe skal ikke brukes.** Ved valg av lyse farger må renholdet tilpasses. Overflatetemperatur ved undergulvsvarme bør ikke overstige 27°C. Se egen renholdsanvisning for Acczent Wood og byggrensjøringsanvisning for vinyl.

### Restfuktighet i undergulv før legging:

Gulvtype	Målemetode	Betong	Målemetode	Sponplate	Trefiberpl.	Kryssfiner	V.fast spon
m/ varme	RF - måling	≤ 75%	Motstandsmåling	7%	7%	13%	7%
u/ varme	RF - måling	≤ 85%	Motstandsmåling	12%	9%	15%	11%