

**PRODUCT
DATA SHEET**

STARFLOOR CLICK 50 Planks

November 2012

Type of flooring

EN 649

Compact Resilient Flooring

Class of use

EN 685



23



32

Class

Description



EN 428

5,00 mm



EN 429

0,50 mm



EN 660-2

Abrasion group

**T
≤ 2,00 mm³**



EN 430

9,2 kg/m²



EN 427

Length + Width

122 cm

20 cm



EN 425

Castor chair
Fully adhered

OK



EN ISO 717/2

Impact sound
absorption

5 dB



EN 433

Static
indentation

≤ 0,08 mm

Optional Characteristics



ISO 105/B02

Light fastness

≥ 6



EN 1815

Static electrical
propensity

≤ 2 kV



Fire Classification

EN 13501-1

Bfl-s1

Report N° :



EN 434

Dimensional
stability

**≤ 2 mm
< 0,10 %**



Recyclable

OK



EN 12524

Thermal resistance

0,04 m² k/W



Slip resistance

DIN 51130

En 13893

**R10
μ≥0,30**



EN 14041 : 2004

Manufactured in PRC by
TARKETT

STARFLOOR
CLICK 50

TARKETT
BALANCED
CHOICE

82 %

Natural

100 %

Recyclable



*TVOC AT 28 DAYS

**PRODUCT
DATA SHEET**

STARFLOOR CLICK 50 Tiles

November 2012

Type of flooring

EN 649

Compact Resilient Flooring

Class of use

EN 685



23



32

Class

Description



EN 428

5,00 mm



EN 429

0,50 mm



EN 660-2

Abrasion group

**T
≤ 2,00 mm³**



EN 430

9,2 kg/m²



EN 427

Length + Width

**60,3 cm
31 cm**



EN 425

Castor chair
Fully adhered

OK



EN ISO 717/2

Impact sound
absorption

5 dB



EN 433

Static
indentation

≤ 0,08 mm

Optional Characteristics



ISO 105/B02

Light fastness

≥ 6



EN 1815

Static electrical
propensity

≤ 2 kV



Fire Classification

EN 13501-1

Bfl-s1

Report N° :



EN 434

Dimensional
stability

**≤ 2 mm
< 0,10 %**



Recyclable

OK



EN 12524

Thermal resistance

0,04 m² k/W



Slip resistance

DIN 51130

En 13893

**R9
μ ≥ 0,30**



EN 14041 : 2004

Manufactured in PRC by
TARKETT

STARFLOOR
CLICK 50

TARKETT
BALANCED
CHOICE

82 %

Natural

100 %

Recyclable



*TVOC AT 28 DAYS

Vedlikehold

Boligvinyl

Desember 2012



Tarkett boligvinyulgulv

Tarketts vinyulgulv er veldig lette å vedlikeholde. Det tynne, usynlige og meget sterke overflatesjiktet gjør at skitten aldri får ordentlig feste.

Daglig rengjøring

Det holder som oftets å feie eller støvsuge hvis gulvet bare er litt skittent. Når du tørker gulvet skal du bruke en fuktig, godt oppvridd skureklut eller mopp. Gjerne en såkalt mikromopp. Bland vann med allrent (pH 7-8 i bruksløsning) i henhold til respektive tillverkars doseringsanvisning. **Ikke overdoser!** Ettetørk med rent vann slik at ingen rester av rengjøringsmiddelet er igjen.

Beskytt

Ta vare på gulvet. Løft når tunge møbler flyttes. Ha for vane å sette på møbelknotter på møbelben for å unngå bestående inntrykksmerker og riper.

Tenk på at det ofte er smågrus som riper og skader gulvet. Avtørkningsmatter ved inngangsdøren minsker tilsmusningen og risikoen for riping av grus og skitt.

Generelle råd

- **OBS!** Vinyulgulv skades av benzen, toluen, aceton, klor, utendørs salting, cellulosefytning, oljevoks og skurepulver.
- **Gummihjul på vogner og leker, beisede møbelben, møbelknotter av plast, gummi og føtter på husholdningsapparater kan gi bestående flekker.** Om du er usikker, beskytt gulvet ved å legge en teppebit, pappskive eller lignende under. Løft tunge gjenstander og møbler, ellers kan du risikere at vinyulgulvet forskyves eller skades.
- **Fargede stoffer fra visse typer inngangsmatter av plast og tekstil, trykk på plastposer, avføring fra dyr og andre sterkt fargede stoffer kan sette flekker som ikke kan fjernes**
- Avtørkningsmatter minsker nedsmussning og riping fra bl.a. grus.
- Ved løslagging skal gulvbeskyttelse brukes under kontorstoler.
- Du som har løslagt vinyulgulv; tenk på å bruke støvsuger med børstemunnstykke.

Informasjon

DANMARK
Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500 Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se

Flekkfjerning

Bør gjøres når flekkene er ferske, ellers kan visse flekker bli permanente (f.eks. skokrem, kulepenn, leppestift). Tørk med vann etter flekkfjerning.

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, melk, krem, brus, øl, vin	Allrengjøringsmiddel, ev. tilsatt ammoniak
Karbonpapir, fargebånd, stensil, kulepenn, blekk, leppestift	Rødsprit
Sjokolade, kaffe, te, asfalt, fett, olje, skolakksmerker, skokrem	Allrengjøringsmiddel eller white spirit, hvit/rød Scotch-Brite kan brukes
Urin, oppkast, ekskrement	Allrengjøringsmiddel
Blod	Kaldt vann + ammoniak
Rust	Allrengjøringsmiddel og oksalsyre
Tyggegummi	Kuldespray eller is i plastpose. Skrap forsiktig med kniv/sikling
Brennmerke fra sigaretter	Skrap med kniv/sikling. Bruk hvit/rød Scotch-Brite for etterpolering
Gulvlim	Limvask, white spirit eller sitrusrens, bearbeid med hvit/rød Scotch-Brite, tørk nøye med en bomullsklut.

Sett gjerne opp disse vedlikeholdsrådene på innsiden av skapdøren!



www.tarkett.no

KOMMENTARFELT

Type belegg:

Hvor er belegget lagt:

Jobben er utført av:

Dato:



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE