

Produkt Information:

Fire Guard NBS PU Foam 586

Brandhæmmende polyurethanskum, testet iht EN 1366-4

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Fireguard NBS PU Foam 586 til NBS-pistol, er en professionel brandhæmmende 1-komponent polyuretanskum.

Produktet har høj vedhæftnings- og isoleringsevne. Ved hjælp af pistolen opnås en kontrolleret ekspansion, der gør det nemmere at påføre den rette mængde.

Fireguard NBS PU Foam 586 kan anvendes hvor der er krav om brandmodstandsevne i lineære fuger i henhold til EN 1366-4. Typiske anvendelsesområder er små-huller og sprækker samt i vinduesfuger og omkring branddøre.

Tåler ikke sollys (UV-lys).

Se materialer, fugedimensioner og resultater af brandtest side 3



Prøvet iht.
EN 1366-4:2006+A1:2010 Linear joint seals

Fireguard NBS PU Foam 586 er en brandhæmmende 1-komponent polyuretanskum. Brandtestet iht. EN 1366-4.

Fysiske / kemiske data:

Uhærdet skum:

Type:

1-komponent Polyurethanskum

Holdbarhed:

12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.

Se produktionsdato på dåsen. Opbevares opretstående.

Emballage:

Varenr.	Farve	Størrelse	DB-nr.
7646	Rød	750 ml dåse	1683065

Afhærdet skum:

Overmalbar:

Ja

Varmeledningsevne:

0,04 W/m °C

Brandklasse:

EN 1366-4. Brandmodstandsevne er anført på side 3.

Temperatur:

Kan modstå temperaturer fra -50 °C til +90 °C ved normal anvendelse.



Brugsanvisning:

- Forberedelse:** Fladerne skal være fri for olie, fedt, snavs og lignende. Sørg altid for at fugte fladerne inden brug af skummet, da det kun hærder ved tilstedeværelse af fugt.
- Påføring:** Brug handsker og beskyttelsesbriller. Ryst NBS-pistolen med den påskruede dåse 20 gange. Den ønskede sprøjtestyrke indstilles v.h.a. doseringsskruen bag på pistolen.
- Fugen eller reparationsstedet fyldes kun delvist, da skummet ekspanderer op til 30% umiddelbart efter påføring.
- Den monterede dåse kan opbevares dagen igennem. Afmonter dog altid en tom dåse. Ved længere tids afbrydelser bør pistolen rengøres med renssevæske.
- Tøm dåsens indhold fuldstændigt inden montering af en ny dåse.
- Anvendelsestemperatur:** +5 °C til +30 °C. Ideel temperatur er +20 °C.
- Hærdning:** Fireguard NBS PU Foam 586 er klæbefri efter cirka 15 minutter, og skærbar efter 30 - 40 minutter, ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed.
- Efterbehandling:** Fireguard NBS PU Foam 586 skal beskyttes mod sollys. Skummet kan efter hærdning spartles, tapetseres eller overmales..
- Rengøring:** Pistolen skylles igennem med PU Rensevæske 599. Rensevæsken skal have tid til at virke i 1 - 2 minutter, hvorefter pistolen skylles igennem til væsken er klar. Skumrester fjernes ligeledes med renssevæske. Afhærdet skum kan kun fjernes mekanisk eller med PU Fjerner 912.

Sikkerhed:

- Indeholder:** Isocyanater (Diphenylmethandiisocyanat, isomere og homologe)
- Sundhedsfareklasse:** Xn, Sundhedsskadelig
- Brandfareklasse:** Fx, Yderst brandfarlig
- Faresætninger:** Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.
Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.
Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.
Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.
Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående læge behandling nødvendig; vis etiketten hvis det er muligt.
Må kun bruges på steder med god ventilation
Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse – rygning forbudt.
Opbevares uden for børns rækkevidde.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted mod åben ild eller glødende legemer.

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad

Det påhviler **ALTID** brugeren, ved henvendelse til den lokale brandmyndighed, at sikre sig at produkterne er velegnede til den aktuelle påtænkte opgave.

Lineær Fuge

EN1366-4:2006 + A1:2010 Fire resistance test for linear joint seal – Part 4: Linear joint seal

Gipspladevæg er en dobbeltgipspladekonstruktion i henhold til EI60-krav, dobbelt gips på stålreglar ialt 120 mm tyk isoleret med mineraluld (50kg/m³).

Betonvæggen er 150 mm tyk; letbeton, beton, mursten eller lecablokke.

Træ med massefylde minimum 450kg/m³.

Bygningsmateriale	Væg tykkelse (=fugedybde)	Fugebredde	Brandklasse
Beton/Beton	150 mm	30 mm	EI30
Beton/Gipsplade	120 mm	30 mm	EI30
Beton/Træ	150 mm	30 mm	EI30
Beton/Stål	150 mm	30 mm	EI30
Beton/Beton	150 mm	15 mm	EI60
Beton/Gipsplade	120 mm	15 mm	EI90
Beton/Træ	150 mm	15 mm	EI60
Beton/Stål	150 mm	15 mm	EI45

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75

Fireguard NBS PU Foam 586 – Revideret 10.01.2018- Side 3/3