

Utmärkande egenskaper

- Petsäker
- Lättsprutad
- Luktsvag
- Snabbhårdande
- Övermålningsbar
- Gulnar och missfärgar ej
- Limning av gipsskivor

LATEXFOG ACRY-MERIC uppfyller kraven i HusAMA 98 klass 12,5 E

Produktinformation

BESKRIVNING

1-komponent Akryl-, Målar- och Akustikfogmassa.
Lättapplicerad, luktsvag och övermålningsbar.
Gulnar eller missfärgar ej.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

För tätning och mjukspackling av fogar och sprickor med små fogrörelser inomhus mot trä, gips, puts, tegel, betong, plast, metall och målade ytor.
Limning av gipsskivor mot stålreglar enligt skivleverantörens anvisningar.
För enklare tätning kan massan även användas utomhus på fasad om massan får genomhärda ordentligt i torr miljö, därefter bör den övermålas.

KULÖR

Som rikthjälpmiddel för kulörerna anges närliggande NCS kulörnummer.
Vit (≈NCS S 0500-N)

FÖRPACKNING

300 ml (12 / kartong)
550 ml (12 / kartong)

LEVERANS

Direkt från TREMCO eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Teknisk information

DENSITET:

Ca 1,6

YTTORR:

Inom 30 min vid +23° 55% RH

TORRHALT: 85%

HÄRDNINGSTID:

1-3 dygn beroende på material och temperatur.

HÄRDHET SHORE A: 47

DIN 53505

RÖRELSEUPPTAGNING:

12,5%

ARBETSTEMPERATUR:

+5°C till +40°C

TEMPERATURBESTÄNDIGHET:

-30°C till +70°C

LAGRINGSTID

12 månader i öppnad originalförpackning vid +5°C till +25°C.
Skyddas mot frost

Arbetsbeskrivning

SKYDDSFÖRESKRIFTER

Läs noga varuinformationsbladet för produkten innan arbetet påbörjas

FOGUTFORMNING

Fogtätning utföres enligt HusAMA 98 ZS

FÖRBEHANDLING

Kontaktytor skall vara släta, torra, rena och fria från fogmassa och vidhäftningen skadliga ämnen såsom olja, vax eller skyddslack.
Normalt fordras ingen primer mot sugande underlag som t.ex. gipsskivor. Starkt sugande ytor kan förbehandlas med Latexfog Acry-Meric uttunnad med vatten. (1:2)

BOTTNING

Fogar bottnas med TREMCO BOTTNINGSLIST. Listen komprimeras ca: 25%.

APPLICERING

- Applicera fogmassan med hand- eller tryckluftspruta.
- Eftersläta omedelbart med Fogpinne eller spackel doppad i svag tvålvattenlösning. Breda och djupa fogar efterjusteras och fylles, om så erfordras, med ny fogmassa.
- Låt fogmassan hårdas färdigt innan målningsarbetet utföres.
- För synlig fogtätning runt fönster och dörrar med förväntad stor rörelsepåkänning rekommenderas elastisk fogmassa klass 25 t.ex. TREMCO'S SILIKONER, TREMFLEX, TREMSEAL LM 25, LIM&BYGGFOG.
- För dold fogtätning runt fönster och dörrar rekommenderas plastisk fogmassa t.ex. TREMCODIKT, TREMCO UTEFOG eller BUTYLFOG
- Vid limning av gipsskivor skall alltid skivleverantörens anvisningar följas.

RENGÖRING

Ev. fläckar avlägsnas och verktyg rengöres med vatten

Teknisk service

TREMCO:s produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

TREMCO AB

Box 104, S-425 02 Hisings Kärra Sweden
Besöksadress: Orrekulla Industrigata 30A
Tele: +46 31 570010
Fax: +46 31 572007
www.tremco-illbruck.se