

FIXOPUR

EGENSKAPER:

1-k PU skum med fremragende isolasjonsegenskaper. Høy aldrings- og værebestandighet. Råtner ikke. I herdet tilstand bestandig mot vann, olje, bensin, og de fleste løsemidler. Kan skjæres, pusses, sparkles og males. I herdet tilstand er skummet ikke giftig.

BRUKSOMRÅDER:

Montering og isolering av dører, vinduer, vegger og tak elementer, samt til isolering av rør (varmt og kaldt) og utfylling av hulrom. Kleber godt til byggematerialer som tre, metall og mineralske underlag.

BEARBEIDELSE:

Rist boksen godt (ca. 20 ganger) Fjern beskyttelseshetten på boksen og skru på pistolrøret. Tørrt underlag fuktes godt. Boksen holdes med ventilen ned, og åpnes ved at ventilen bøyes mot flasken. Hulrom fylles sparsomt da skummet ekspanderer ca. 150%. Fukting av skummet fremskynder herdeprosessen. Fixopur renser eller acetone tjener til rengjøring av redskap og lignende i uherdet tilstand. I herdet tilstand kun rengjøring ved mekanisk fjerning.

Farge:	Gulaktig	
Innhold:	500 ml	
Utbytte:	ca. 30 ltr/bx.	
Egenvekt:	ca. 20 kg/m ³	DIN 53420
Råtebestandig:	Ja	
Trekkfasthet v/+20°C:	11 N/cm ²	DIN 53571
Trekkfasthet v/-20°C:	18 N/cm ²	DIN 53571
Bruddforlengelse v/+20°C:	20%	DIN 53571
Bruddforlengelse v/-20°C:	10%	DIN 53571
Skjærfasthet:	60 N/cm ²	DIN 53422
Trykkfasthet 10% stukning:	6 N/cm ²	DIN 53421
Drivgass:	Klordifluormethan	
Vanddampgjennomgang:	70 g/m ²	DIN 53429
Vannopptak:	1,76% vol	DIN 53428
Varmeledsevne v/+20°C:	0,037kcal/mh°C	DIN 52612
Dimensjonsstab. -20°C - +50°C:	0,4 - 1,5%	
Min. bokstemp:	+5°C	
Min. underlagstemperatur:	+5°C	
Bestandighetstemperatur:	-40°C - +80°C	
Klebe fri:	Ca. 10-12 min v/20°C/65% rel. fuktighet	
Skjærbar:	ca. 30 min v/20°C/65% rel. fuktighet	
Belastbar:	5-8 timer avhengig av tykkelse	
Lagerstabilitet:	12 mnd.	
Brannklasse:	B-2 (selvslukkende)	DIN 4102

*De anbefalinger, anvisninger og tekniske data som er oppgitt, er gitt i god tro, og basert på de best mulige praktiske tester