

MasterLife WP 760

Sep. 2021 erst. mars 2007

VANNTETTENDE STOFF TIL SEMENT- OG KALKBASERTE BETONG- OG MØRTELBLANDINGER.

PRODUKTBESKRIVELSE

MasterLife WP 760 reagerer ikke med vannet i betong blandingen eller tilslags materialet.

MasterLife WP 760 inngår som et fast stoff i blandingen. Virkningen skjer fysisk slik at alle partikler belegges med produktet.

BRUKSOMRÅDER

MasterLife WP 760 bør benyttes til alle fargede betonger og mørtler, MasterLife WP 760 forsterker farven, samtidig med at kalkutblomstring forhindres i vid utstrekning.

EGENSKAPER

MasterLife WP 760 virker vanntettende i sement- og kalkbaserte betong- og mørtelblandinger. Ved bruk i farget betong og mørtel vil MasterLife WP 760 gjøre fargen klarere.

Blandetiden økes ikke ved bruk av MasterLife WP 760, og avbindingstiden endres ikke, eller kun minimalt ved normal dosering.

Ved normal dosering oppleves ingen bivirkning. Ved overdosering oppleves tilsetningens styrke reduserende.

DOSERING

Minimum : 0,2 % av bindemiddel

Maksimum : 4,0 % av bindemiddel

Med bindemiddel menes innholdet av sement og øvrige pozzolaner i betongblandingen.

BRUKSANVISNING

MasterLife WP 760 kan tilsettes blandevannet men det anbefales at MasterLife WP 760 tilsettes etter at blandevannet er tilsatt, og at MasterLife WP 760 går inn sammen med øvrige tilsetninger.

KOMPATIBILITET

MasterLife WP 760 må ikke blandes med andre tilsetninger men gå inn separat over pumpe eller manuelt tilsatt.

MasterLife WP 760 **må ikke** under noen omstendigheter tilsettes tørre materialer.

FORPAKNING

- 25 liters kanne
- 200 liters fat
- 1000 liters palletank.

LAGRING

MasterLife WP 760 skal oppbevares frostfritt, men best mellom + 10 °C og maksimum + 25 °C. i original emballasje, ved foreskrevet temperatur, er holdbarheten 6 måneder.

Omrøring anbefales.

SIKKERHETSTILTAK

Se eget hms datablad.

MasterLife WP 760

Sep. 2021 erst. mars 2007

VANNTETTENDE STOFF TIL SEMENT- OG KALKBASERTE BETONG- OG MØRTELBLANDINGER.

Tekniske data			
Konsistens:	Viskøs væske	pH- verdi:	12,0 ± 1,0
Farge:	Hvit	Ekvivalent Na₂O:	< 0,1 %
Tørrstoff:	50 ± 1 %	Kloridinnhold:	< 0,1 %
Spesifikk vekt:	1,03 ± 0,02 kg/l	Viskositet:	50-150 mPa*s

Master Builders Solutions Norway AS

Gullfotdalen 4

NO-2120 Sagstua

T +47 62 97 00 20

F +47 62 97 18 85

www.master-builders-solutions.com

NOTE: Teknisk informasjon og arbeidsanvisning er overlevert av Master Builders Solutions Norway AS med det formål å hjelpe brukeren til å få det best mulige og mest økonomiske resultatet. Våre anvisninger er basert på mange års erfaring og på våre nåværende kunnskaper. Fordi arbeidsforholdene hos brukeren ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som en bruker oppnår ved bruk av dette produktet. Det påligger alltid brukeren å ta de nødvendige forholdsregler i det aktuelle tilfellet for å overholde gjeldende regler. Hvis det oppstår tvil om produktets egenskaper eller bruk, skal Master Builders Solutions Norway AS kontaktes umiddelbart.

NB Fordi alle våre datablader oppdateres løpende, er det brukerens ansvar å skaffe seg siste versjon.