

Produktinformasjon



Erstatter: 25.03.2003

Dato: 20.07.2005



Kontaktlim

2960/2963

| | |
|--------------------------|--|
| Beskrivelse | Løsningsmiddelbasert kontaktlim. |
| Bruksområde | Til liming av gummi, metall, tre, papp, skinn, plastlaminat, osv. |
| Produktegenskaper | <ul style="list-style-type: none">• Tixotrop• Kort ventetid• God bestandighet mot vann |

TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------|---|
| Basis | Polychloropren og uten toluen |
| Egenvekt | Ca. 870 kg/m ³ |
| Konsistens | Tixotrop |
| Tørrestoff | Ca. 20 % |
| Farge | Gul |
| Ventetid | Ca. 10-20 min. avhengig av limmengde, temperatur og materialene |
| Åpen tid | Opptil.ca. 60 min. avhengig av limmengde, temperatur og mataerialene |
| Arbeidstemperatur | Min. + 15°C |
| Limfugens bestandighet | Vann: God Temperatur: -30°C til + 75°C Tåler kortvarig kontakt med bensin, olje og fett |
| Lagringstid | Minst 1 år i tett, lukket emballasje v/+10°C til + 30°C |
| Emballasje | 40 og 160 ml tube |

HELSE OG MILJØ

| | |
|------------------|---|
| Brannfare | Meget brannfarlig. Flammepunkt. |
| Helsefare | Lokalirriterende. Sørg for god ventilasjon.. Oppbevares utilgjengelig for barn! Se også våre HMS-datablad |

Informasjonen er basert på laboratorieforsøk og lang praktisk erfaring. Opplysningene er gitt for å hjelpe den aktuelle bruker å finne den optimale arbeidsmetoden. Ettersom arbeidsforhold i det enkelte tilfelle ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de lokale påvirkninger.

Vi kan kun ta ansvar for kvaliteten på våre produkter. Luftfuktighet, temperatur mm vil påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid anbefale testing og kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Dekorativ AS
Casco

Postboks 565 1411 Kolbotn
Kundeservice 66 81 94 00
Downloaded via www.casco.no

BRUKSANVISNING**Vedheft mot plast**

Hefter ikke på polyetylen, polypropylen og teflon. Unngå liming av sterkt myknergjorte PVC-materialer – bruk Kraft Universallim 2918. Må ikke brukes til polystyrenskum.

Forbehandling

Flatene skal være rene, tørre og fri for fett, olje og støv. Sliping og/eller avfetting med et oppløsningsmiddel anbefales. På malte og lakkerte flater bør det foretas en test før liming, fordi noen lakker og maling er oppløst eller sveller av løsemidlene i limet.

Påføring

Limet påføres underlag og emne direkte fra tuben i et så jevn lag som mulig.

Montering

Når limet er fingertørt (løsemiddelet skal være fordampet), legges flatene sammen med størst mulig presstrykk. Legg flatene nøyaktig sammen, da limet binder øyeblikkelig og gir ikke mulighet for korreksjon etterpå.

Rengjøring

God renslighet bør overholdes. Unngå hud- og øyekontakt. Sørg for god ventilasjon. Unngå åpen flamme. Lim på huden fjernes med såpe og vann eller evt. et hudrensemiddel. Verktøy rengjøres med Kontaktlim Fortynner 3835. Herdet lim fjernes mekanisk.

Informasjonen er basert på laboratorieforsøk og lang praktisk erfaring. Opplysningene er gitt for å hjelpe den aktuelle bruker å finne den optimale arbeidsmetoden. Ettersom arbeidsforhold i det enkelte tilfelle ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de lokale påvirkninger.

Vi kan kun ta ansvar for kvaliteten på våre produkter. Luftfuktighet, temperatur mm vil påvirke resultatet. Vi vil derfor alltid anbefale testing og kontinuerlig kontroll.



Akzo Nobel Dekorativ AS
Casco

Postboks 565 1411 Kolbotn
Kundeservice 66 81 94 00
Downloaded via www.casco.no