

MasterFinish FW 324

Juli 2019

MasterFinish FW 324 brukes ved betongstøping med vanskelige avforminger f.eks. utsparinger og innsatser.

EGENSKAPER

MasterFinish FW 324 er en kjemisk/fysisk virkende formvoks, som reduserer friksjonen ved avforming.

BRUKSANVISNING

MasterFinish FW 324 leveres klar til bruk.

Før påføring av formvoks skal formen være grundig rengjort.

Kan påføres med pensel, rulle eller klut.

MasterFinish FW 324 kan brukes ved temperaturer ned til -15 °C.

Formvoksens egentemperatur bør av hensyn til forbruk og påføring være over 0 °C.

Overforbruk og påføringsvanskeligheter økes proporsjonalt med formvoksens fallende temperatur.

OPPBEVARING

MasterFinish FW 324 bør oppbevares ved temperaturer mellom 0 °C og +20 °C i tett lukket emballasje.

Ved oppbevaring som nevnt over er holdbarheten 1 år.

EMBALLASJE

15 l spann

ARBEIDSMILJØ

Se særskilt sikkerhetsdatablad/bruksanvisning.

MAL-kode: 00-1 (1993)

Forbehold om endringer og trykkfeil.

Tekniske data	
Produkt	Formvoks
Aktive komponenter	Parafinwoks, raffinert mineralolje
Densitet (20°)	Ca. 0,85 kg/l
Flammepunkt	>100°C
Utseende	Gul Pasta

Master Builders Solutions Norway AS

Gullfotdalen 4

NO-2120 Sagstua

T +47 62 97 00 20

www.master-builders-solutions.com

NOTE:

Teknisk informasjon og arbeidsanvisning er overlevert av Master Builders Solutions Norway AS med det formål å hjelpe brukeren til å få det best mulige og mest økonomiske resultatet. Våre anvisninger er basert på mange års erfaring og på våre nåværende kunnskaper. Fordi arbeidsforholdene hos brukeren ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som en bruker oppnår ved bruk av dette produktet. Det påligger alltid brukeren å ta de nødvendige forholdsregler i det aktuelle tilfellet for å overholde gjeldende regler. Hvis det oppstår tvil om produktets egenskaper eller bruk, skal Master Builders Solutions Norway AS kontaktes umiddelbart.

NB Fordi alle våre datablader oppdateres løpende, er det brukerens ansvar å skaffe seg siste versjon.