

FUGGER PARKETTLIM ELASTIC MS

Produktbeskrivelse:	Fugger Parkettlim Elastic MS er et hurtigherdende elastisk lim som herder ved fukt og binder en elastisk limfuge. Limet inneholder ikke organiske løsemidler eller isocyanater. Limet inneholder ikke vann og påvirker ikke parketten med unødig fukt. Fuktisolerende til max 85 % RF i betongunderlag. Trinnlydsdempende egenskaper. Også til behandlet parkett,
Anvendelsesområde:	Fugger Parkettlim Elastic MS er et lim som egner seg til liming av parkett på betong og sponplategulv. Med parkett menes lamellparkett, massiv stavparkett, mosaikk- og tynn- Parkett, lakket og ulakket.
Teknisk data:	Lim før applisering.
Limtype:	Enkellim
Bindemiddel:	Fuktherdende MS Polymer.
Farge og form:	Beige, tyktflytende.
Egenvekt:	1,7 kg
Løsningsmiddel:	Ingen.
Tørrstoff:	100 %
Temperaturbestandighet:	-40 - + 90 °C.
Lagringsbestandighet:	6 mnd. ved + 10 - + 20 °C i uåpnet emballasje.
Brannfare:	Ingen.
Helsefare:	Produktet er vurdert ikke merkepliktig.
Påføringstemperatur:	Best ved + 18 - + 22 °C.
Monteringstid:	0 – 20 min. Ikke heftliming.
Forbruk:	Mosaikparkett 3 kvadratmeter pr. l. Stav- lamellparkett og klossegulv 2 kvadratmeter pr. l. Ved fuktsperring (85% RF) 1 kvadratmeter pr. l.
Tørketid:	Full styrke etter 2 døgn.
Overflatebehandling::	Tidligst etter 2 døgn.

Emballasje: 10 l.

Bruksanvisning: Underlaget må være rent, fritt for smuss, støv, fett og plant dvs. avrettet med min 3 med mer flytsparkelmasse på sementbasis. Parketten skal akklimatiseres i henhold til leverandørens anvisninger.

Følgende må kontrolleres: Mål fuktigheten i betongen. Fra 60 % til 85 % RF skal det legges ut 1 kvadratmeter pr. l. lim!
Inntil 60 % RF skal det legges ut 2 kvadratmeter pr. l. lim.
Monteringstemperatur skal være mellom + 18 - + 22 °C.
Parketten monteres i det våte limet, det må være oversmitting på parketten.
Sliping og overflatebehandling tidligst etter 2 døgn.

2003.01.25